

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRNJAS



SPECIFIKIME TEKNIKE

“NDERTIM I SHKOLLES SE MESME “SALI
HALILI”, RRAJCE FUSHE
BASHKIA PRRNJAS”

PROJEKT ZBATIM

RALD-G
PROJECT DESIGN
SUPERVISION KOLAUCIM

ERALD-G sh.p.k.



Adresa: Rr. Kongresi i Lushnjes, 21 Dhjetor, TIRANE
Email: eraldgshpk@yahoo.com
Cel: +355 68 20 90 392

2024

Keto 'Specifikime Teknike', jane hartuar nga grupi i projektimit Shoqeria "ERALD-G" SHPK per projektin :

"Ndertim I Shkolles Se Mesme "Sali Halili", Rrajce Fushe Bashkia Prrenjas" Zerat e rradhitura ne permbajtje, jane pjese dhe pershkrime te detajuara te vizatimeve te bera nga projektuesit si dhe specifikime te tjera te mundshme te kategorive te ndryshme punimesh.

Standartet e përdorura ne kete 'Specifikim Teknik', nuk kane qene mbeshtetur vetem ne vizatimet por dhe ne manualet ligjore dhe libra te tjere keshillues si:

- Manuali nr.1 i "Analizat Teknike per prodhimin e materialeve te ndertimit, udhezime dhe kritere" date Tirane - Dhjetor 1992 (Republika e Shqiperise - Ministria e Ndertimit),
- Manual nr.2 i "Analiza Teknike per punimet e ndertimit te ndertesave", date Tirane - Maj 1992 (Republika e Shqiperise - Ministria e Ndertimit),
- Projektimi i Betoneve te Zakonshme, K.T. 37-75, date Tirane - 1980 (Republika e Shqiperise - Ministria e Ndertimeve I.S.P.Nr. 1).

Raportet e meposhtme per llaçin, përdorur per punimet e ndertimit dhe referuar zerave specifike, jane te vleshme per 1(nje) m3 volum. Këto standarte bazohen ne Manualin nr.1 "Analizat Teknike per prodhimin e materialeve te ndertimit, udhezime dhe kritere" date Tirane - Dhjetor 1992 (Republika e Shqiperise - Ministria e Ndertimit)

Raportete meposhtme per betonin, përdorur ne punimet e ndertimit dhe referuar zerave specifike, jane te vleshme per 1(nje) m3 volum beton me çimento te zakonshme Portland. Këto standarte bazohen ne broshuren "Projektimi i Betoneve te Zakonshme, K.T. 37-75", date Tirane 1980(Republika e Shqiperise - Ministria e Ndertimeve I.S.P.Nr. 1)

1. Prishje

1.a Prishje totale

Prishje totale e ndertesës ose e nje pjese te ndertesës, duke perdorur qdo mjet, përfshirë puntelimet, skelen e sherbimit, marrjen e masave për aplikimin e te gjithë akteve përkatëse te sigurisë se mbrojtjes se punetoreve dhe popullsisë, sinjallet e dites e te nates si dhe personelin për kalimtarëve, punimet për rrethimet e perkohshme, riparimin për demet e mundshme qe mund të shkaktohen te treteve dhe restaurimi i tubacioneve publike dhe private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve qe rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkakim.

1.b Prishje totale me zgjedhje te materialit për riparim

Prishje totale e ndertesës ose e nje pjese te ndertesës, sipas nje rradhe të caktuar dhe me perzgjedhjen e materialit ne gjendje te mire për riparim, përfshirë mbledhjen, grumbullimin dhe stivimin ne nje vend te caktuar te materialit për riparim, puntelimet, skelen e sherbimit, marrjen e masave për aplikimin e te gjithë akteve përkatëse te sigurisë se mbrojtjes se punetoreve dhe popullsisë, sinjallet e dites e te nates si dhe personelin për lajmimin e kalimtarëve, punimet për rrethimet e perkohshme, riparimin për demet e mundshme qe mund të shkaktohen te treteve dhe restaurimi i tubacioneve publike dhe private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve qe rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkakim.

1.c Prishje mur guri

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturës te gurit edhe n.q.s. eshte e suatuar, e çarëdo forme dhe trashësie, e kryer me çarëdolloj mjeti dhe e çarëdo lartësie ose thellesie, përfshirë skelen e sherbimit ose skelerine, armaturat e mundshme për te mbeshetur ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përth, riparimi për demet te shkaktuara ndaj te treteve për ndërprerjet dhe ristaurimin normal te tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujërave te zezë, ujërave, dritat etj.), pa venien menjane dhe pastrimin e gureve për riparim, por me spositimin brenda ambientit te kantierit si dhe qdo detyrim tjetër për ti dhene fund plotësisht prishjes .

1.d Prishje mur guri me zgjedhje

Prishje e plote ose e pjesshme e muraturës te gurit edhe n.q.s. eshte e suatuar, e çarëdo forme dhe trashësie, e kryer me çarëdolloj mjeti dhe e çarëdo lartësie ose thellesie, përfshirë skelen e sherbimit ose skelerine,

armaturat e mundshme per te mbeshtetur ose mbrojtur strukturat ose ndertesat pereth, riparimi per demet te shkaktuara ndaj te treteve per nderprerjet dhe ristaurimin normal te tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave te zeza, ujin, dritat etj..), me venien menjane dhe pastrimin e gureve per riperdorim, si dhe me spostimin brenda ambientit te kantierit te mbeturinave te tjera si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene fund plotesisht prishjes.

1.e Prishje mur tulle

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensionit, edhe e suvatuar dhe e riveshur me maiolike, e kryer me çfarëdo mjeti dhe e çfarëdo lartësie ose thellesie, përfshirë skelen e shërbimit ose skelerine, armaturat e mundshme per te mbeshtetur ose mbrojtur strukturat ose ndertesat pereth, riparimi per demet e shkaktuara ndaj te treteve per nderprerjet dhe ristaurimin normal te tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave te zeza, ujin, dritat etj.), pa venien menjane dhe pastrimin e tullave per riperdorim, por me spostimin e materialit brenda ambientit te kantierit si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene plotesisht fund prishjes.

1.g Prishje e Shtresës hidro-izoluese te tarracës

Prishje e Shtresës horizontale te hidro - izolimit te tarracës me zhvillime vertikale, edhe ne pranine e oxhaqeve, e ndertuar nga tre shtresa te mbivendosura leter katramaje, duke përfshirë heqjen e kapakeve te parapetit e te çdo pjese metalike dhe venien menjane e spostimin ne kantier te materialeve qe formohen, si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene plotesisht fund heqjes se tarracës.

Prishje e suvasë ne sipërfaqet vertikale deri në nje lartësi te pakten 30 cm , deri në dalje ne dukje te muraturës , per vendosjen e guaines.

1.h Heqje e arkitrarëve

Heqja e arkitrarëve prej druri te kalbur,ose betoni duke përfshirë prishjen e muraturës deri në qiellzen e Soletës per te gjithë gjerësinë e muraturës dhe gjatësinë 25 cm matane hapësires se hapjes (nga te dyja anet), duke përfshirë spostimin e materialit qe rezulton brenda ambientit te kantierit , dhe çdo detyrim tjetër per te dhene fund heqjes.

1.i Prishje e dyshemese

Prishje e dyshemeve te çfarëdo lloji, duke përfshirë prishjen e Shtresës se Llaçit qe ndodhet poshte tyre dhe spostimin e materialeve qe rezultojne brenda ambientit te kantierit.

1.j Prishje e veshjeve

Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e laçit që ndodhet poshtë, pastër, larje, duke përfshirë largimin e materialeve që rezultojnë brenda ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër për përgatitjen e sipërfaqes për veshje.

1.k Heqje dyersh e dritarësh

Heqje dyersh dhe dritarësh të çfarëdo lloji, përfshirë kasën, telajot, etj., por me spositimin e materialit që rezulton brenda ambientit të kantierit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundësime (i përcaktuar nga D.P.) dhe grumbullimin në një vend të caktuar në kantier për ripërdorim.

1.m Heqje zgara hekuri

Heqje e zgarave të hekurit të çfarëdo lloji, por me spositimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të kantierit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundësime (te përcaktuar nga investitori) dhe venien menjëherë në një vend të caktuar të kantierit për ripërdorim.

1.n Prishje e shtresave të betonit

Prishje totale ose e pjesshme e shtresave të betonit deri në trashësinë 5 cm, duke përdorur çdo mjet, përfshirë punthimet, marrjen e masave për aplikimin e të gjithë akteve përkatëse të sigurtës së mbrojtjes së punëtorëve dhe popullsisë, sinjalit dhe personelin për lajmërimin e kalimtarëve, punimet për rrethimin e perkohshme, riparimin për demet e mundshme që mund të shkaktohen të treteve dhe restaurimi i tubacioneve publike dhe private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve që rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkakim.

1.o Prishje e strukturave beton

1.o.1 Prishje totale ose e pjesshme e strukturave të betonit vertikale ose horizontale, me shumë se 5 cm të trasha, duke përdorur çdo mjet, përfshirë punthimet, marrjen e masave për aplikimin e të gjithë akteve përkatëse të sigurtës së mbrojtjes së punëtorëve dhe popullsisë, sinjalit e të nates si dhe personelin për lajmërimin e kalimtarëve, punimet për rrethimin e perkohshme, riparimin për demet e mundshme që mund të shkaktohen të treteve dhe restaurimi i tubacioneve publike dhe private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve që rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkakim.

1.o.2 Si me sipër, por për strukturat e përforcuara.

1.o.3 Si me sipër, por për beton parafabrikat.

1.p Heqje e srtukturave beton

Heqje e strukturave beton arme ose e pjesëve të tyre, duke përdorur paisje mekanike, përfshirë një prishje të pjesshme për të zvogeluar volumnin dhe peshën e blloqeve, përfshirë puntelimet, marrjen e masave për aplikimin e të gjithë akteve përkatëse të sigurisë së mbrojtjes së punetoreve dhe popullsisë, sinjalet e dites e të nates si dhe personelin për lajmerimin e kalimtareve, punimet për rrethimet e perkohshme, riparimin për demet e mundshme që mund t'u shkaktohen të treta dhe restaurimi i tubacioneve publike dhe private, duke përfshirë ngarkimin e materialeve që rezultojnë nga prishja dhe transportin për shkarkim.

1.q Mbushje me mbetje

Shtresë me gure dhe copa tulle të zgjedhura, në shtresa të ngjeshura mirë, të pastruara nga pluhuri, suvaja dhe materialet organike, që rezultojnë nga prishjet e pershkrutara në artikujt e mesiperm. Të gjithë materialet që rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen me pare nga Administratori i Kontrates dhe ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai.

2. Punime dheu

2.a Zbankim dheu

Zbankim dhe rrafshim dheu, i kryer me krahu ose mjete mekanik, ne truall te çfarëdo natyre dhe konsistence, i thare ose i lagur (argjile edhe n.q.s. eshte kompakte, rërë, zhavorr, gure etj..), duke perfshire preren dhe heqjen e rrenjëve, trunjëve, gureve dhe pjesëve me volum deri në 0,30 m3, duke perfshire dhe plotesuar detyrimet ne lidhje me ndertimet e nendheshme si kanalet e ujrave te zeza, tubacionet ne pergjithësi etj., perfshire spostimin brenda ambientit te kantierit.

2.b Gërmim dheu thellësi

Gërmim dheu themele ose per punime nentokësore, deri në thellësi 1,5 m nga rrafshi i tokës, ne truall te çfarëdo natyre dhe konsistence, te thare ose te lagur (argjile edhe n.q.s. eshte kompakte, rërë, zhavorr, gure etj..), te lagur (argjile edhe n.q.s. eshte kompakte, rërë, zhavorr, gure etj..), perfshire preren dhe heqjen e rrenjëve, trunjëve, gureve dhe pjesëve me volum deri në 0,30 m3, plotesimin e detyrimëve ne lidhje me ndertimet e nendheshme si kanalet e ujrave te zeza, tubacionet ne pergjithësi etj., Perforcimin e çfarëdo marke dhe rezistence, mbushjen e pjesëve që mbeten bosh pas realizimit te themeleve me materialin e Gërmimit te kryer me krahu, si dhe spostimin brenda ambientit te kantierit.

2.c Mbushje me dhe

Kjo persupozon mbushjen me materiallet e nxjerra nga gërmimi i dherave te themeleve, qe do te kryhet per mbushjen e pjesve ansore te themeleve ose kanaleve si edhe per rastin e krijimit te shtresave ne katin perdhe. Dherat e perdorura do te kontrollohen me pare nga Administratori i Kontrates dhe perdorimi i tyre do te autorizohet nga ai.

3. Llaçi

(Sasia per 1m³)

3.a Llaçi

3.a.1 Llaç bastard marka 15 me rërë natyrale lumi (me lageshti, shtese ne volum 20% dhe porozitet 40% e formuar me, çimento: gelqere: rërë ne raPortë 1: 0,8: 8. Gelqere e shuar lt 110 , çimento 300 kg 150 , rërë m³ 1,29 .

3.a.2 Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lageshti, shtese ne volum 20% dhe porozitet 40%) e formuar me, çimento: gelqere: rërë ne raPortë 1: 0,5: 5,5. Gelqere e shuar lt 92 , çimento 300 kg 212 , rërë m³ 1,22 .

3.a.3 Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gelqere, rërë ne raPortë 1: 0,8: 8. Gelqere e shuar lt 105 , çimento 300 kg 144 , rërë m³ 1,03 .

3.a.4 Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35 %) e formuar me , çimento: gelqere, rërë ne raPortë 1: 0,5: 5,5. Gelqere e shuar lt 87 , çimento 300 kg 206 , rërë m³ 1,01 .

3.a.5 Llaç bastard marka 1:2 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me çimento, rërë ne raPortë 1:2. Çimento 400 kg 527 , rërë m³ 0,89.

3.b Themele guri

Murature per themele dhe bazamente te ndertesave me gur gelqeror m>200, me permasa te pershtatshme dhe Llaç bastard m-25 me dozim : gure m³ 1.03, Llaç bastard m³ 0.35, çimento 400 kg 72 dhe m³ 0.0014 Llaç çimentoje m-1:2 per stukimin e muraturës, duke perfshire realizimin e nje brezi te siperm me beton/arme m-150, i armuar ne menyre te rregullt në lartësine 20 cm dhe gjerësi te njejte me muraturen e sipërme, duke perfshire kallepet, Përforcimin, hekurin dhe betonin me dozim ne m³: çimento 400 kg 260, rërë e lare m³ 0,44, granil m³ 0,70, uje industrial m³ 0.19, si dhe çdo gje tjeter te nevojshme per ti dhene fund muraturës dhe realizimin e saj ne menyre perfekte.

3.c Mur guri në lartësi

Murature e ngritur ose e armatuar deri në 3 m , për veprat në lartësi, e formuar nga gur gelqeror m>200 me dimensione te pershtatshme dhe Llaç bastard m-25, me dozim per m³ : gure m³ 1.05, Llaç bastard m³ 0.33, çimento 400 kg 48, për çdo trashesi, duke perfshire çdo mjeshteri për dhembët e lidhjes, hapjet, qoshet, degezimet, skelat e sherbimit ose skelerine si dhe çdo gje tjeter per ti dhene fund muraturës dhe per ta realizuar ne menyre perfekte. Per muraturen e katit perdhe siperfaqja e

themelit duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi gimento 1:2 me trashësi 2 cm.

3.d Mur me tulla të plota në lartësi

Murature me tulla të plota e ngritur ose e armatuar në 3 m, për veprat lartësi formuar nga tulla të plota me Llag bastard m-25, sipas pikës 1.2, me dozim për m³: tulla të plota nr.400, Llag bastard m3 0.25, gimento 400 kg lidhjes, goshet, parmaket , skelat e sherbimit ose skelerine si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muratës dhe realizimin e saj në mënyrë perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi gimento 1:2 me trashësi 2 cm.

3.e Mur me tulla të lehtësuara në lartësi

Murature me tulla të lehtësuara, e ngritur ose e armatuar në 3 m, për veprat në lartësi formuar nga tulla me vrima, me Llag bastard m-25 sipas pikës 1.2, me doze për m³ : tulla të lehtësuara nr.205, Llag bastard m3 0.29, gimento 400 kg 44, për çdo trashësi, duke përfshirë çdo mjeshteri për dhembët e lidhjes, goshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e sherbimit ose skelerine si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muratës dhe realizimin e saj në mënyrë perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi gimento 1:2 me trashësi 2 cm.

3.f Mur ndarës me tulla të plota 12 cm

Murature me tulla të plota, me trashësi 12 cm dhe Llag bastard m-25 sipas pikës 1.2, me dozim për m³ : tulla të plota nr. 404, Llag m3 0,19, gimento 400 kg 29 dhe uje, përfshirë çdo mjeshteri për dhembët e lidhjeve, goshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e sherbimit dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muratës dhe realizimin e saj në mënyrë perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi gimento 1:2 me trashësi 2 cm.

3.g Mur ndarës me tulla të plota 25 cm

Murature me tulla të plota, me trashësi 25 cm dhe Llag bastard m-25 sipas pikës 1.2, me dozim për m³ : tulla të plota nr. 400, Llag m3 0,25, gimento 400 kg 38 dhe uje, përfshirë çdo mjeshteri për dhembët e lidhjeve, goshet, hapjet në parapetet e dritareve, skelat e sherbimit dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muratës dhe realizimin e saj në mënyrë perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet të jetë e niveluar me një Shtresë Llaçi gimento 1:2 me trashësi 2 cm.

3.h Mur ndarës me tulla me vrima 12 cm

Murature me tulla me 6 vrima, me trashesi 12 cm dhe Llaç bastard m-25 sipas pikes 1.2, me dozim per m³ : tulla me 6 vrima nr.177, Llaç m³ 0,10, çimento 400 kg 14 dhe uje, perfshire çdo mjeshteri për dhembët e lidhjeve, qoshet, hapjet ne parapetet e dritareve, skelat e sherbimit dhe çdo gje tjeter te nevojshme per mbarimin e muraturës dhe realizimin e saj ne menyre perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet te jete e niveluar me nje Shtresë Llaçi çimento 1:2 me trashesi 2 cm.

3.i Mur ndarës me tulla me vrima 25 cm

Murature me tulla me 6 vrima, me trashesi 25 cm dhe Llaç bastard m-25 sipas pikes 1.2, me dozim per m³ : tulla me 6 vrima nr. 205, Llaç m³ 0,29, çimento 400 kg 44 dhe uje, perfshire çdo mjeshteri për dhembët e lidhjeve, qoshet, hapjet ne parapetet e dritareve, skelat e sherbimit dhe çdo gje tjeter te nevojshme per mbarimin e muraturës dhe realizimin e saj ne menyre perfekte. Per muraturen e katit perdhe sipërfaqja e themelit duhet te jete e niveluar me nje Shtresë Llaçi çimento 1:2 me trashesi 2 cm.

3.1 Përforcimi i muraturës

Përforcimi i muraturës ekzistuese prej guri ose tulle, per pjeset me plasaritje te dukshme horizontale vertikale ose te pjerrta, te cilat dobesojne rezistencen e muraturës dhe qe shkaktohen nga amortizimi i terrenit ose nga shkaqe te tjera , i realizuar me beton te armuar sipas udhezimeve ne projekt, m-200 me dozim sipas pikes 2.4, perfshire kallepet, perforcimet, skelat e sherbimit si dhe çdo gje tjeter te nevojshme per ti dhene fund Përforcimit dhe per ta realizuar ate ne menyre perfekte.

4 BETONI

(Sasia per 1m³)

4.a. Punime betoni e beton/armeje

4.a.1 Beton marka 100 me zhavorr natyror: Çimento 300 kg 240 , zhavorr m3 1,05 , uje m3 0,19 .

4.a.2 Beton marka 100 me inerte, konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, rërë e lare me modul 2,6: Çimento 300 kg 240 , rërë e lare m3 0,45 , granil m3 0,70 , uje m3 0,19 .

4.a.3 Beton marka 150 me inerte , konsistence 3-5 cm,granil deri 20 mm, rërë e lare me modul 2,6: Çimento 400 kg 260 , rërë e lare m3 0,44 , granil m3 0,70, uje m3 0,18.

4.a.4 Beton marka 200 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm,rërë e lare me modul 2,6: Çimento 400 kg 300 , rërë e lare m3 0,43 , granil m3 0,69 , uje m3 0,18 .

4.a.5 Beton marka 250 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm,rërë e lare me modul 2,6: Çimento 400 kg 370 , rërë e lare m3 0.43, granil m3 0,69 , uje m3 0,185 .

4.a.6 Beton marka 300 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm,rërë e lare me modul 2,6: Çimento 400 kg 465 , rërë e lare m3 0,38 , granil m3 0,64 , uje m3 0,195 .

4.b Struktore mbajtese beton/arme

Pjese godine me struktore mbajtese beton/arme, i ndertuar ne distance nga muratura, duke parashikuar nje fuge teknike (L=1/100h). Struktura duhet te formohet nga skelet me Trarë, kollona, plinta, Shkallë te lidhura ndermjet tyre; dhe e realizuar:

Çermim me seksion te caktuar, per themele me thellesi deri në 1.5 m nga rrasthi i tokes, ne terren te çfarëdolloj natyre dhe konsistence, te lagur ose te thate (argjile edhe n.q.s. eshte e ngjeshur, rërë, zhavorr, gure etj..) duke perfshire prerjen dhe heqjen e rrenjëve, trunqjëve, gureve dhe pjesëve me volum deri në 0,30 m3, plotesimin e detyrimeve ne lidhje me ndertimet e nendheshme si kanalet e ujrave te zeza, tubacionet ne pergjithësi etj., Perforcimin e çfarëdolloj marke dhe rezistence, mbushjen e pjesëve te mbetura bosh pas realizimit te themeleve, me materialin e Çermimit te kryer me krah, duke perfshire zhvendosjen brenda ambientit te kantierit;

Plinta, te realizuara dhe te armuara ne menyre te rregullt sipas udhezimeve ne projekt, me beton m 150, te hedhur në vepër ne shtresa te holla dhe te vibruara mire, me dozim sipas pikes 4.a.3, duke perfshire hekurin e armatimes, kallepet, perforcimet, si dhe çdo detyrim tjeter dhe mjeshteri per mbartimin e punes ne menyre perfekte.

Kollona betoni te armuar, te realizuara dhe te armuara ne menyre te rregullt sipas udhezimeve ne projekt, formuar me beton m-200 deri në lartësi ne 4 m, te hedhur në vepër ne shtresa te holla dhe te vibruara mire, me dozim sipas

pikes 4.a.4, duke perfshire skelat e shebimit, kallepet, Përforcimin, hekurin e armatures si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

Trarë betoni të armuar, të realizuar dhe të armuar në mënyrë të rregullt sipas udhëzimeve në projekt, të formuar me beton m-200 të hedhur në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim sipas pikes 4.a.4, duke perfshire skelat e shebimit, kallepet, Përforcimin, hekurin e armatures si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

Soletë beton arme, të realizuar dhe të armuar në mënyrë të rregullt sipas udhëzimeve në projekt, të formuar me beton m-200 të hedhur në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim sipas pikes 4.a.4, duke perfshire hekurin, kallepet, puntelimet, perforcimet, skelat e shebimit ose skelerine si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

Shkallë për çdo kat, formuar nga një tra mbajtes i thyer dhe në qender me themelet përkatëse, mbi të cilën do të ndërtohen 20 Shkallë të veshura në pjesën e sipërme me një Shtresë granili me ngjyrë sipas D.P., e gjitha e dimensionuar në mënyrë të rregullt dhe të armuar sipas udhëzimeve në projekt, dhe të realizuar me beton m-200 të venë në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim sipas pikes 4.a.4, duke perfshire kallepet, perforcimet, puntelimet, skelat e shebimit, Gërmimet dhe themelet, hekurin e armatures si dhe çdo detyrim tjetër për të patur të perfunduar punën në mënyrë perfekte.

4.c Themele butobetoni

Themele dhe bazamente ndertesash prej butobetoni, të formuar me beton dhe gure gelqeror m>200 në raporte për m³: beton m-100 m³ 0.77 dhe gure m³ 0.37, me dozim të betonit për m³ si pika 4.a.1, duke perfshire kallepet, perforcimet dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre në mënyrë perfekte.

4.d Përforcimi i themeleve

Gërmim poshtë themeleve, për perforcime të nevojshme, deri në thellesinë, gjerësinë dhe largësinë e dhënë sipas udhëzimeve në projekt, në terren të çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjile edhe n.q.s. është kompakte, rërë, zhavorr, gure etj.), perfshire prerjen dhe heqjen e rrenjeve, trungjeve, gureve dhe pjesëve me volum deri në 0,30 m³, plotesimin e detyrimeve në lidhje me ndertimet e nendheshme si kanalet e ujrave të zeza, tubacionet në pergjithësi etj., Përforcimin e çfarëdo marke dhe rezistence, mbushjen e pjesëve që mbeten bosh pas realizimit të themeleve me materialin e Gërmimit të kryer me dorë, si dhe spostimin brenda ambientit të kantierit.

Perforcime të themeleve, në thellesinë, gjerësinë dhe gjatësinë sipas udhëzimeve në projekt, realizuar me beton m-100, sipas pikes 4.a.1, duke perfshire

kallepet e mundshme, dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për të dhënë fund përfundimeve dhe për të realizuar në mënyrë perfekte.

4.e Soletë e parafabrikuar

Soletë beton/arme të parafabrikuar, në lartësi të ndryshueshme nga 11 cm deri në 16 cm, e vene në vepër mbi brezin e realizuar me pare, duke përfshirë montimin e Soletës dhe hedhjen përkatëse të betonit m-250, sipas pikës 4.a.6, duke përfshirë kallepet, përfundim, hekurin e montimit si dhe çdo detrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.f Soletë tip "sap"

Furnizim dhe vendosje në vepër të Soletës tip "SAP", e vene mbi muratën e niveluar me pare me llaç m-1:2, sipas pikës 1.5, e ankoruar në një brez tenezimi dhe sipas udhëzimeve të projektit, e armuar në mënyrë të rregullt, beton m-200, sipas pikës 2.4, e hedhur në vepër me shtresa të holla të vibrara mire, dhe sipas hapësirës së dritës të kampates do të duhet një armaturë hekuri dhe Soletëz shtese, duke përfshirë kallepet, puntelimit, përfundim, skelat e shërbimit ose skeleritë si dhe çdo detrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.g Soletë monolite beton/arme

Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar me beton m-200 sipas pikës 2.4 dhe sic tregohet në vizatime, e dhene në vepër në shtresa të holla të vibrara mire, duke përfshirë hekurin, kallepet, puntelimit, përfundim, skelat e shërbimit ose skeleritë si dhe çdo detrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.h Arkitrare të derdhur në vepër

Arkitrare në të gjithë gjërësinë e muratës posht me mbeshhtëje prej 25 cm mbi shpatullat anesore, me lartësi të ndryshme sipas hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 metra, të formuar nga beton m-200 sipas pikës 4.a.4, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallepet përfundim, hekurin e armatës dhe çdo detrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.i Arkitrare të parafabrikuar

Furnizim dhe vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar me kanal kullim shiu, me gjërësi totale deri 40 cm dhe seksione të ndryshueshme, të formuar nga beton m-200 sipas pikës 4.a.4, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, të vendosur në vepër me llaç gimento m-1:2 sipas pikës 3.a.5, duke përfshirë armaturen e hekurit, puntelimit e

muraturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.j Brise-soleil me beton

Brise-soleil me permasa 20x6.5 cm dhe gjatësi sipas udhëzimeve në projekt, e realizuar me beton m-200, i armuar në mënyrë të rregullt, e furnizuar dhe vendosur në vepër sipas udhëzimeve në projekt dhe me llaç çimento të bardhë m-1:2 me dozim për m³: çimento e bardhë kg 527, rërë e lare m³ 0,89, duke përfshirë hekurin e armatues, çdo punim murature, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe çdo detyrim tjetër dhe punim për të dhënë fund punës në mënyrë perfekte.

4.k Trarë të derdhur

Trarë betoni, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 metra, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni m-200 me dozim sipas pikës 4.a.4, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallepet, perforcimet, hekurin e armatues si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.l Brezat

Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 cm, i armuar në mënyrë të rregullt, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara mirë, të markës 150 sipas pikës 4.a.3 dhe sic tregohet në vizatimet, duke përfshirë kallepet, perforcimet, hekurin e armatues, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.m Kollonat

Kollona betoni, të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 metra, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni m-200 me dozim sipas pikës 4.a.4 dhe sic tregohet në vizatime, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallepet, perforcimet, hekurin e armatues si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë.

4.n Përforcimi i kornizave të dritareve

Veshje betoni M-200 me dozim sipas pikës 4.a.4 në kornizat e mureve të dritareve në drejtimet dhe permasa sipas udhëzimeve në projekt, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara mirë,

duke përfshirë kallepet, perforcimet, skelat e shërbimit ose skelerinë si dhe çdo detrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

4.0 Hekur betoni

Punime hekurit për të gjithë elementet prej betoni të armuar që prodhohen në kantier, me hekur me karakteristika celik C-3 me $R_a=2100 \text{ kg/cm}^2$, në dimensione dhe forma sipas elementeve të projektuar në fletë përkatëse të projektit dhe sipas të gjitha kushteve teknike në fuqi si normativat e kthimit të gënjësive, të zgjatimeve për hekurit me permassa të gjatë etj..., për lëndë të parë (hekur) të shogëruar me certifikatat e provave laboratorike për karakteristikat që duhet të plotësojë, hekur pa përfaqje ndryshku duke përfshirë çdo punë apo kërkesë tjetër për ta konsideruar punimin e hekurit të përfunduar në mënyrë perfekte.

4.p Perforcim i soletës "Sap"

Perforcim i Soletës ekzistuese "SAP", me konstruksione metalike ose betoni të armuar, i gjithi i realizuar sipas udhëzimeve në projekt, duke përfshirë puntelimet, kallepet, perforcimet, skelat e shërbimit dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për ta dhënë Perforcimin të përfunduar dhe të realizuar në mënyrë perfekte.

4.q Pensilina

Pensilina në hyrje të ndërtesës, e realizuar me Soletë beton/arme monolite e cila është e korporuar në pjesën e poshtme të konsollave të thyer të Trarëve të nuklit qendror dhe e përbërë nga:

- Trarë konsolla beton arme me gjatësi variabël, të dimensionuar dhe i armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, formuar nga beton m-200 të hedhur në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim sipas pikës 4.a.4, duke përfshirë skelerinë dhe skelat e shërbimit, kallepet, Perforcimin, hekurin e armatues si dhe çdo detrim tjetër për të patur të përfunduar punën në mënyrë perfekte.

- Soletë beton/arme, e dimensionuar dhe armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, e formuar me beton m-200 të vene në vepër në shtresa të holla dhe të vibruara mirë, me dozim për m³: çimento m-400 kg 300, rërë e lare m³ 0,43, granit m³ 0,69 dhe ujë m³ 0,19, duke përfshirë skelerinë dhe skelat e shërbimit, kallepet, Perforcimin, hekurin e armatues si dhe çdo detrim tjetër për të patur të përfunduar punën në mënyrë perfekte.

5. TARRACE, HIDROIZOLUESE

5.e. TARRACA

5.e.1 Formim i pjerresive mbi siperfaqen plane me nje Shtresë izoluesi termik me trashesi te ndryshme, per te patur nje pjerresi sipas udhezimeve ne projekt, e realizuar me "penobeton" me dozim per m³ : çimento 400 kg 280, ngjites sintetik kg 0,6 , sode kaustike kg 0,07, gome kg 0,4 , e vene në vepër ne shtresa e blloqe te punuara mire me pare, dhe të vene perbri per te formuar nje siperfaqe unike.

5.e.2 Shtresë Llaç çimento mbi pjerresine e pershkruar me siper, me trashesi minimale 2 cm e realizuar me Llaç çimento m-1:2, me dozim per m³ sipas pikes 3.a.5, e niveluar ne menyre perfekte per pergatitjen e siperfaqes mbi te cilen do te vihet hidro-izoluesi.

5.e.3 Shtresë hidro-izoluese, mbi siperfaqe te thare dhe të niveluar si me siper , duke perfshire pjesen vertikale, trajtuar me nje dore praimer, e perberë nga dy membrana guaine te formuar nga nje Shtresë fibre prej leshi xhami e bitumi, me trashesi 3 mm secila, te vendosura në vepër me flake, te kryqezuara mbi siperfaqe te rrafshet, te pjerret ose vertikale, deri poshte kopertines, perfshire mbivendosjen e lidhjeve (minimumi prej 12 cm) ,punet e perkohshme per te gjithë kohezgjatjen e punes , e perberë nga strukture druri ose hekuri dhe siper saj me nje pelhure te papershkrueshme ose te ngjashme per mbrojtjen nga shiu, qe do te aplikohet ne siperfaqen mbi te cilen po punohet , si dhe heqjet, spostimet, mberthimet etj., si dhe çdo detyrim tjeter te nevojshem per ti dhene fund punes ne menyre perfekte.

5.e.4 Shtresë mbrojtese Llaç çimento 1:2 sipas pikes 3.a.5 mbi Shtresën hidroizoluese per siperfaqet e rrafshhta, vertikale ose te pjerreta, me trashesi minimale prej 3 cm dhe me fuga çdo 2 m, te mbushura me perzierje rërë dhe bitumi.

5.e.5 Vendosja në vepër e kapakeve te parapetit me kanal kullimi shiu, me beton dhe të armuar ne menyre te rregullt, i parafabrikuar ose i hedhur në vepër, sipas udhezimeve ne projekt, m-200 dhe dozim sipas pikes 4.a.4, perfshire kallepet, perforcimet, dhe çdo gje tjeter te nevojshme per ti dhene fund punes dhe per ta realizuar ate ne menyre perfekte.

5.f Sistemimi i tarracës

Sistemim i planit aktual te pjerresive per pjeset e prishura, duke përdorur Llaç çimentoje m 1 : 2 ,sipas pikes 3.a.5, mbi te cilen do te realizohet nje Shtresë Llaç çimento me trashesi minimale 2 cm , dhe me dozim sipas pikes 3.a.5, e niveluar ne menyre perfekte per pergatitjen e siperfaqes ku do te vihet hidro-izoluesi.

Riberje e Shtresës se suvatimit vertikal, e niveluar per vendosjen e guaines.

Shtresë hidro-izoluese, mbi sipërfaqe të tharë dhe të niveluar si me sipër ,
duke përfshirë pjesën vertikale, trajtuar me një dorë praimeri, e përbërë nga
dy membrana guaine të formuar nga një Shtresë fibre prej leshi xhami e
bitumi, me trashësi 3 mm secila, të vendosura në vepër me flakë, të
kryqëzuara mbi sipërfaqe të rrafshet, të pjerret ose vertikale, deri poshtë
kopertinës, përfshirë mbivendosjen e lidhjeve (minimumi prej 12 cm), punet
e perkoshmje per të gjithë këmbësorët e punës, e përbërë nga struktura
druri ose hekuri dhe sipër saj me një pelhure të papërshkrueshme ose të
ngjashme për mbrojtjen nga shiu, që do të aplikohet në sipërfaqen mbi të
cilën po punohet , si dhe heqjet, spositimet, mberthimet etj., si dhe që
detyrim tjetër të nevojshëm për të dhënë fund punës në mënyrë perfekte.

Shtresë mbrojtëse llaç çimento 1:2 sipas pikës 3.a.5 mbi Shtresën
hidroizoluese, me trashësi minimale prej 3 cm dhe me fuga që do 2 m në të dy
drejtimet dhe 2 cm të gjera dhe të mbushura me perzierje rërë dhe bitumi, e
niveluar mire dhe e ilustruar me pluhur çimentoje duke përfshirë qëdo punim
tjetër për ta konsideruar Shtresën mbrojtëse të perfunduar në mënyrë
perfekte.

Sistemi i oxhakut duke përfshirë qëdo detyrim dhe mjeshteri.

Riberje e një Shtresë finale suvatimi mbi pjesët vertikale të guainës.

5.h Ulluge vertikale

Ulluket vertikale për shkarkimin e ujërave të gatave dhe tarracave në gjendje
jo të mire duhet të cmonohen dhe të zëvendësohen me ulluke të rinj.
Ulluke vertikale për shkarkimin e ujërave të tarracës i përbërë me plastike me
dimensione 5x10. Në qëdo ulluk duhet të mbliidhen ujrat e një sipërfaqe të
gatise ose tarracës jo më të madhe se 50 m² .

Ulluket duhet të vendosen në pjesën e jashtme të ndërtesës me ane të
qaforeve përkatëse prej çeliku të xinguar, të fiksuar mbi parete qëdo 2m.
Ujrat e tarracës duhet të mbliidhen nëpërmjet një pjate plastike (prodhim i
gatshëm), të vendosur në mënyrë të terthorite ndërmet muratës dhe
parapetit, me pjerresi 1%, dhe sipas udhëzimeve në projekt.
Pjesa fundore e ullukeve, për lartëhet të kalojë nën trotuar dhe të derdhet në
faqe të trotuarit. Gryka e ullikut duhet të betonohet me borduren e totuarit.

6. PUNIME DYSHEMEJE

6.a Shtresë zhavori

Shtresë zhavori mbi terrenin e ngjeshur mire me perpara /ose mbi Shtresë kalldremi (sipas projektit), me zhavor lumi pa perberje argjilore dhe me lartësi te ndryshueshme sipas udhezimeve ne projekt, e ngjeshur dhe e rrafshuar mire, si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene fund punes.

6.b Shtresë betoni

6.b.1 Shtresë betoni m-100, sipas pikes 4.a.1, me lartësi te ndryshueshme sipas udhezimeve ne projekt, i hedhur në vepër mbi nje Shtresë zhavori dhe i formuar nga shtresa te vibruara mire, duke perfshire çdo detyrim tjetër per mbarimin e punes ne menyre te rregullt.

Si me siper, por me beton M-150 me dozim sic tregohet në pikën 4.a.1

6.c Hidoizolim i themeleve

Shtresë hidro-izolimi per paretet vertikale te themeleve, e perberë nga nje Shtresë emulsioni te bituminuar dhe dy shtresa bitumi M-3 me dozim kg 3,8 / m², dhe e zbatuar me te nxehte, duke perfshire çdo detyrim tjetër per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

6.d Hidro - izolim i dysHEMEVE

Shtresë hidro-izolimi per te gjitha dyshemete e katit perdhe si dhe të banjove, e perberë nga nje Shtresë emulsioni te bituminuar dhe dy shtresa bitumi M-3 con kg 3,8 / m², dhe e zbatuar ne te nxehte, duke perfshire çdo detyrim tjetër per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

6.e DysHEME me llustër çimento

DysHEME me luster çimentoje me trashesi minimale 2 cm , mbi nje siperfaqe te realizuar me pare me beton m-100, i zbatuar me Llaç çimentoje m-1:2 , sipas pikes 3.a.5, i lemuar ne siperfaqe me pluhur çimentoje dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin e plote te dyshemese ne menyre perfekte.

6.f DysHEME me pllaka gres

Pllakat do te jene te dimensineve 31.6x31.6 , gres porcelanato nje brumeshe, luçidato, por me dizenzo qe te imitoje mermerin ose granitin, pra jo monokrome. Ngjyra e tyre te jete ne bezhe ose oker. Pllakat do te jene «zgjedhje e pare» te verifikuara ne amballazhim. Pllakat do te shrohen me

kolle, mbi një sipërfaqe grezo me llaç çimento pasi të jete verifikuar nivelimi i saj me një proces verbal. Nivelimi të behet nga një specialist topograf me një tolerancë jo më shumë se 5mm në të gjithë godinën. Pllakat do të shtrohen me fuga që formojnë një kënd 45 grade me akset e godinës. Akset diagonale të pllakave duhet të jenë rigozishisht paralele me akset e godinës dhe shtrimi i tyre duhet të jete pa ndërprerje nga koridori neper dhoma, pra fugat të jenë në vazhdimësi. Shtresa e llaçit me trashësi 2cm.

6.g Dyshme me dërrasa

Salla e mbledhjeve do të shtrohet me parket druri lisi. Se pari do të vendosen binare druri që do të shërbejnë për ngritjen e disnivelit ekzistues dhe për nivelim të dyshemese. Keto trare vendosen mbi tako gome 5mm dhe fiksohen me fasheta metalike në çdo një meter e gjysëm gjatësi. Mbi të vendosen ristela druri që do të terthor me traret. Parketi montohet në formë "hala peshku" ku secilli element ka gjatësi 40 cm dhe gjeresi 6cm duke u lidhur me kanale "mashkull femer" me njëri tjetrin. Nivelimi në të gjithë sallën do të kontrollohet nga një specialist topograf në fazën e montimit të ristelave. Toleranca e lejuar është 3mm. Gjithashtu do të kontrollohet lagështia e durit e cila nuk duhet të jete më shumë se 12 %. Traret dhe ristelat mund të jenë prej druri pishë. Ristelat nuk duhet të kenë njëje në më shumë se 20% në secilën pikë të seksionit të tyre. Ristelat do të lidhen me traret me vida me gjatësi 10 cm (jo me gozhde) dhe koka e vides të zhytet në derase. Elementet e parketit të jenë prej lisi, me njëjete natyrale. Pas rashinimit parketi do të lyhet me llaç gjysëm mat. Pasi të kenë mbaruar punimet e parketit vendoset një kornize druri lisi sipas vizatimeve në projekt. Të gjitha detajet e pershtatjes së kornizës me sipartagën këndet dhe shpatullat e detyrë janë detyrë e kontraktuesit për ta ktyerkete punim në mënyrë perfekte.

6.h Dyshme me pllaka

Dyshme me pllaka çimentoje ose granili me permasa sipas projektit ose të dhëna nga supervizori duke përfshirë Shtresën me llaç bastard të trashësisë 2 cm, me dozim në m² : pllaka m2 1,02, llaç bastard T-15 m3 0,02, çimento 400 kg 4, prejen dhe ngulitjen e inkasstrimeve në mur, n.q.s. duhet, vendosjen ngjeshur në vepër në mënyrë perfekte ndermjet tyre ose të stkuara me boiake çimentoje në fugaturat, me larjen e mepastajshme, pastrimin në fund si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e plote të dyshemese në mënyrë perfekte.

6.k trotuarë me pllaka

Gërmim dheu për trotuarë deri në thellesinë 15 cm nga toka, për një gjeresi 87 cm ; furnizim dhe vendosje në vepër të bordurës së parafabrikuar ose të bërë në vepër me beton m-200, sipas pikës 4.a.4, dhe me permasa 12x25

cm dhe gjatësi te ndryshueshme, me nje lartësi te futur nen dhe prej 15 cm ; shtresa me zhavorr lumi me trashesi 15 cm , te ngjeshur dhe të sheshuar mire; Shtresë betoni m-100, sipas pikes 4.a.1, me trashesi 6 cm dhe me fuga teknike çdo 3 m, i formuar me shtresa te holla dhe të vibruara mire; pllaka per trotuar, te vendosura në vepër mbi nje Shtresë Llaçi bastard me dozim per m2 : pllaka trotuari m2 1,02, Llaç bastard m-15 m3 0,02 , çimento m-400 kg 4 dhe uje, duke perfshire ngjitjen, stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

6.1 Trotruarë me llustër çimentoje

Gërmim dheu për trotruarë deri në thellesine 20 cm nga toka, për një gjerësi 100cm , duke perfshire Shtresën e zhavorrit me trashesi 20 cm , te ngjeshur dhe të sheshuar mire; Shtresën me beton m-100, sipas pikes 4.a.1, me trashesi 10 cm dhe me fuga teknike çdo 3 m, i formuar me shtresa te holla dhe të vibruara mire; Shtresën me Llaç çimentoje me trashesi minimale 2 cm me dozim per m3 : çimento m-400 527 kg, rërë e lare m3 0,89 dhe uje, te lemuar dhe të sheshuar ne menyre perfekte, duke perfshire kallepet, forcimet si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

6.m Sistemim i trotruarëve me pllaka

Sistemim i trotruarëve rrethues te ndertesës, me heqjen e pjesëve që jane prishur ose mungojne dhe të shtresave poshte, me pastrimin dhe larjen me uje me presion, vendosjen në vepër te pllakave te reja me ngjyre dhe permasa te njejta me ato ekzistuese qe jane ne gjendje te mire, mbi nje Shtresë Llaçi bastard me dozim per m2 : pllaka m2 1,02, Llaç bastard m-15 mc 0,02, çimento m-400 kg 4 dhe uje, perfshire ngjitjen, stukimin, pastrimin dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

6.n Sistemim i trotruarëve me llustër çimentoje

Sistemim i trotruarëve rrethues te ndertesave, me heqjen e pjesëve që jane prishur ose mungojne , me pastrimin dhe larjen me uje me presion, vendosjen në vepër te llustres se çimentos te lemuar mire dhe të realizuar njesoj si pjesa ekzistuese qe eshte ne gjendje te mire, duke përdorur Llaç çimentoje m-1:2 ,sipas pikes 3.a.5, duke perfshire çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

7. Punime suvatimi dhe veshje

7.a suvatim i brendshëm

Sprucim i mureve dhe tavaneve, me laç çimentoje të lëngët për përmitësimin e ngjitjes së suvasë dhe riorcimin e sipërfaqeve të muratës, duke përfshirë skelat e sherbimit dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund sprucimit.

Suvatim i realizuar nga një Shtresë me trashësi 2 cm laçi bastard m-25 me dozim për m² : rërë e lare m3 0,005, laç gëlqerje m-1:2 m3 0.03, çimento 400 kg 6.6, uje, i aplikuar, me pararendosje të drejtuesve në mure, dhe e lëmuar me mistri e berdat, duke përfshirë skelat e sherbimit si dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.

7.b Suvatim i jashtëm

Sprucim i mureve për muraturë, me laç çimentoje të lëngët për përmitësimin e ngjitjes së suvasë dhe riorcimin e sipërfaqeve të muratës, duke përfshirë skelat e sherbimit dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund sprucimit.

Suvatim i realizuar nga një Shtresë me trashësi 2 cm laçi bastard m-25 me dozim për m² : rërë e lare m3 0,005, laç bastard m3 0.03, çimento 400 kg 7.7, uje, e aplikuar, në bazë të udhëzimeve të përgatitura, në mure , dhe e lëmuar me mistri e berdat, duke përfshirë skelat e sherbimit si dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.

7.c Suvatim i brendshëm në rikonstruksione

Sistemin i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e parregullsisive me ane të mbushjes me laç bastard me me shumë shtresa dhe copa tullash n.g.s. është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund stukimit.

Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë te pastuar, me laç çimentoje të lëngët për përmitësimin e ngjitjes së suvasë dhe riorcimin e sipërfaqeve të muratës, duke përfshirë skelat e sherbimit dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund sprucimit.

Suvatim i realizuar nga një Shtresë me trashësi 2 cm laçi bastard m-25 me dozim për m² : rërë e lare m3 0,005, laç gëlqerje m-1:2 m3 0.03, çimento 400 kg 6.6, uje, i aplikuar, me pararendosje të drejtuesve në mure, dhe e lëmuar me mistri e berdat, duke përfshirë skelat e sherbimit si dhe çdo detrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.

7.d Suvatim i jashtëm në rikonstruksione

Stukim dhe sistemim i siperfaqeve ku eshte e nevojshme, per suvatime per nivelimet e parregullsive, me ane te mbushjes me Llaç bastard me me shume shtresa dhe copa tullash n.q.s. eshte e nevojshme, edhe per zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund stukimit.

Sprucim i mureve per murature te pastruar, me Llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe rforcimin e siperfaqeve te muraturës, duke perfshire skelat e sherbimit dhe çdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund sprucimit.

Suvatim i realizuar nga nje Shtresë me trashesi 2 cm Llaçi bastard m-25 me dozim per m² : rërë e lare m³ 0,005, Llaç bastard m³ 0.03, çimento 400 kg 7.7, uje, e aplikuar, ne baze te udhezimeve te pergatitura, ne mure , dhe e lemuar me mistri e berdaf, duke perfshire skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund suvatimit ne menyre perfekte.

7.e Patinurë muri

Patinurë muri, me gelqere te cilesise se larte, mbi siperfaqe te suvuara me pare dhe të niveluara, me doze: gelqere 3 KG per m². Lartësia e patinurave per koridoret duhet te vendoset nga Administratori i Kontrates, perfshire dhe çdo pune tjeter dhe kerkese per ta konsideruara patinurën te perfunduar ne nje menyre te perkryer dhe të gatshme per lyerje me boje vaji.

7.f Xokolaturë me llaç çimento

Xokolaturë Llaç çimento, ne pjesen e poshtme dhe rrethuese te muraturës se jashtme, e suvuuar si me siper, dhe e realizuar me Llaç çimentoje m-1:2, me dozim per m³: çimento 400 kg 527, rërë e lare m³ 0.89 dhe uje, me lartësi dhe forme sipas udhezimeve ne projekt, duke perfshire kallepet ose fashaturat e mundshme si dhe çdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund xokolaturës ne menyre perfekte.

7.g Prishje e suvatimit

Goditje e te gjithë siperfaqes se suvuuar dhe gjetje e pjesëve te mufatura dhe të plasaritura nepermjet tingullit, prishjen e ketyre pjesëve deri në daljen e muraturës, ne mure dhe tavane, larje e siperfaqeve te prishura me uje me presion, duke perfshire skelat e sherbimit ose skelerine , spostimin e materialit qe rezulton brenda ambientit te kantierit si dhe çdo detyrim tjeter per ti dhene plotesisht fund heqjes së suvasë.

7.h Veshje me pllaka majolike

Veshje për një lartësi 2 m te mureve, me pllaka majolike te bardha 20x20 cm te cilesise se pare, furnizuar dhe vendosur në vepër mbi nje siperfaqen e pergatitur me pare, e ngjitur me kolle, stukim me çimento te bardhe, pastrim i plote, skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin e veshjes ne menyre perfekte.

7.1 Plintusa

Zokol plintusi ne geramike me ngjyre te errët me lartësi 8 cm dhe trashësi 1,5 cm , i vendosur në vepër kolle duke përfshirë stukimin, pastrimin si dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

7.2 Sistemimi i plintusave

Hegja e pjesëve te prishura te plintusave te çfarëdo tipi, forme dhe permase, pastrimin, larjen me uje me presion, realizimin ose furnizimin dhe vendosjen në vepër te plintusave te njejte me ate ekzistuese ne gjendje te mire, duke përfshirë spostimin e materialit qe rezulton brenda ambientit te kantierit dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

8. Punime dyer e dritare

8.b Dyer të brendshme

DYERT E DRURIT.

Siguroni dyer druri të tipeve, madhësive dhe të skicave të treguara në figurat.

Dyert e drurit te zyrave te cilat jane standarte do te jene prodhim importi i gatshem, me kompesate lisi ne ngjyre natyrale. Fashaturat e dyerve te jene me gjeresi jo me pak se 10cm dhe te jene prej druri natyral, (jo EDF). Brava te jete me bukature dy pjeseshe dhe me celes automatik.

Llustra natyrale: Siguroni dyer të llustruara në fabrikë nga prodhuesi i dyerve si më poshtë: Veshja duhet të jetë AWI QS gjysëm e shkëlqyer, efekt i vijëzimeve të drurit të afërta. Ngjiti cepat, prerjet, ornamentet dhe aksesorët e drurit dhe aplikoni dy veshje me llustër, kompatibël me llustrën e faqes së derës. Jepini dorën e fundit llustrëve që mund të jenë gërvishur ose prishur ose kur vrimat e vidave janë mbushur, sipas instruksioneve të prodhuesit të dyerve. Përputhni ngjyrën dhe shkëlqimin e llustrës me atë të fabrikës duke përdorur materiale kompatibël për përdorim në vend.

Llustra e shtresave plastike: E aplikuar që në fabrikë, e tipit të përgjithshëm ose për qëllim specifik, me trashësi minimale 1.25 mm. Ngjitni me tutkall shtresën plastike për dyert tambura, tek rimesoja e drurit, kompensata ose tek mbështetsja e pasme, për të formuar panelin e derës. Trashësia minimale e shtresës plastike dhe mbështetses së bashku duhet të jetë 2.5 mm.

8.c Dyer te jashtëm me xham

Furnizim në vepër dere kryesore hyrjeje me xham, permasat e se ciles duhet te percaktohen nga ndermarja ne kantier, ne dru pishe te staxhionuar ne menyre natyrale ose artificiale, i imprenjuar, e ndertuar nga : telajo e fiksuar, me seksion 6x4 cm e kompletuar me kllapa hekuri; dere me dy kanate, ku secili kanat, me skelet me seksion minimal 10x4 cm e lidhur ne fasho te ndermjetem horizontal dhe vertikal me seksion te njejte dhe nje fasho e poshtme me lartësi 25 cm , duke formuar dy korniza nga te cilat: nje e sipërme e realizuar me xham te forte me spesor mm.4 i bllokuar ne patenten e kornizes per fiksimin e xhamit me listella, mbi te cilen nga ana e jashtme do te fiksohen hekura me seksion kuadrat cm. 6,5x0,5, ne drejtimin horizontal, ne largesi nga njera tjetra cm, 23,5 dhe sipas udhezimeve te projektit dhe tjetri i poshtem i realizuar nga panele me dru

pishë të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, i imprenjuar, e tera e kompletuar me të paktën dy mentesha të renda prej 16 cm për çdo kanat, me llozë mbajtës të inkuorpuar në strukturën prej druri, një brave sigurie të madhe, e pajisur me tre çelësa, dorëza alumini dhe piastrat e gojzat përkatëse me pllakë alumini, duke përfshirë punimet e muraturës, skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim dhe punim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

8.d Portë e jashtëme me siper-drite

Furnizim në vepër të derës kryesore të hyrjes, me sipërdritë, në dru pishë të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, i imprenjuar, e përbërë nga : një telajo e fiksuar me seksion 6x4 cm, e kompletuar me kllapa hekuri; derë me dy kanate, ku secili kanat, me skelat me seksion minimal 10x4 cm, e lidhur me fasho të ndërmjetme horizontale dhe vertikale me seksion të njëjtit dhe një fasho e poshtme me lartësi 25 cm, duke formuar kornizë të realizuara nga panele me dru pishë të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, i imprenjuar, i kompletuar me të paktën dy mentesha të renda prej cm 16 për çdo kanat, me llozë mbajtës të mbivendosur të inkuorpuar në strukturën prej druri, një brave sigurie të lartë, e pajisur me tre çelësa, dorëza alumini, piastra dhe gojzëza përkatëse alumini, e sipërdritë fikse, i formuar nga dy kornizë me xham të fortë me trashësi mm 4 , i bllokuar në patentën e kornizës për fiksimin e xhamit me listelë, duke përfshirë punimet e muraturës, skelen e shërbimit si dhe çdo detyrim dhe punim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

8.e Portë e jashtëme metalike

8.e.1 Furnizim vendosje Portë e jashtëme metalike, me permassa sipas udhëzimeve të marra nga ndertuesi, e formuar nga: një kase me profil metalik e fiksuar me ganxha metalike dhe një derë të thyeshme me një kase kryesore të përbërë prej profili metalik dhe me lënamarinë, me seksion dhe trashësi në përputhje me udhëzimet në projekt, përfshirë braven e sigurisë me çelësa në tre kopje, dorëza alumini dhe fashetën, të gjithë pjesët e tjera speciale dhe aksesore të tjere, skelat e shërbimit, punimet e muraturës si dhe çdo gjë tjetër për ta konsideruar Portën të perfunduar dhe funksionuese në mënyrë perfekte.

8.e.2 Furnizim vendosje Portë e jashtëme metalike me xham, e formuar nga: një kase me profil metalik e fiksuar me ganxha metalike dhe një derë të thyeshme ose dopio me një kase kryesore të përbërë prej profili metalik dhe me xham, me seksion dhe trashësi në përputhje me udhëzimet në projekt, përfshirë braven e sigurisë me çelësa në tre kopje, dorëza alumini dhe fashetën, të gjithë pjesët e tjera speciale dhe aksesore të tjere, skelat e shërbimit, punimet e muraturës si dhe çdo gjë tjetër për ta konsideruar Portën të perfunduar dhe funksionuese në mënyrë perfekte.

8.f Dritare druri

Furnizim dhe vendosje dritare, permasat e se ciles duhet te percaktohen nga ndermarja ne kantjer, ne dru pishe te stazhonuar ne menyre natyrale ose artificiale, i imprenjuar, e perberë nga: telajo kryesore e fiksuar, me seksion 4x7 cm e kompletuar me kllapa hekuri; dy kanate te fiksuara dhe nje i hapur me kanat dritesor(vasistas) te permasave ne cm 5x7, kornizat e kanateve per fiksimin e xhamit te bllokuar me listela, 4 mentesha jo me te vogla se cm 12 per pjesen e levizshme te dritares, e kompletuar gjithashtu me doreza, telaio, xham te forte prej 4 mm, me bllokim me zinxhir ose kompas, duke perfshire vepren e muraturës si dhe çdo paisje tjeter per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

8.i Riparim dyersh e dritaresh metalike

Riparim i dyerve dhe dritareve metalike qe perfshin : zevendesimin e plote te pjesëve që mungojne ose te prishura me te njejtin material dhe me permasa si te seksioneve te meparshme; nivelimin e te gjitha pjesëve te deformuara; stukimin e çdo plase me stuko te pershtatshem dhe të se njejtës ngjyre me ate te metalit paraekzistues; verifikimin, kontrollin, kalibrimin, vajisjen dhe zevendesimin e mundshem e te gjithe menteshave mbajtese pjesëve te tjera perberëse; vendosjen në vepër te dritareve dhe dyerve te kontrolluara dhe nese eshte e nevojshme edhe punime murature; çdo detyrim e punim tjeter te nevojshem per te siguruar funksionimin e plote te dyerve dhe dritareve, pergatitjen dhe lyerjen me boje te tyre, duke perfshire furnizimin dhe vendosjen në vepër te xhamit, , skelat e sherbimit ose skelerine, pinimet e muraturës si dhe çdo detyrim tjeter per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

8.j Zgara hekuri

8.j.1 Zgare hekuri per dritaret, permasat e se ciles duhet te percaktohen nga ndermarja ne kantier, formuar nga : 3 hekura te sheshte te vendosur ne drejtim horizontal secili me permasa 3x1 cm, te ankoruar ne menyre te rregullt ne hapesiren e dritares dhe sipas udhezime te projektit; 6 hekura te rrumbullaket te vendosur ne drejtim vertikal çdo 15 cm dhe me diameter mm14.

8.j.2 Zgare hekuri i formuar nga : 3 hekura te sheshte te permasave 3x1 cm, te vendosur horizontalisht në vepër te mberthyer me bulona te pershtatshem ne telajo; hekur me diameter mm.14 i vendosur çdo 13cm, i salduar ne hekurat e sheshte te vendosur ne anen e brendshme te arkitrarit dhe ne anen e jashtme te pragut; duke perfshire skelat e sherbimit ose skelerine si dhe çdo detyrim dhe punim tjeter per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

8.j.3 Zgare hekuri, i formuar nga: hekura te sheshte te permasave 6,5x0,5 cm , te vendosur horizontalisht në vepër dhe të ankoruar ne murature;

hekur me diametër mm.14, i vendosur çdo 30 cm ; çdo gjë sipas udhëzimeve ne projekt, duke përfshirë çdo veper murature, skelat e sherbimit ose skelerine si dhe çdo detyrim dhe punim tjetër per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

8.k Riparim zgara hekuri

Riparim zgara hekuri dritarësh qe përfshin : zvendesimin e plote te pjesëve qe mungojne ose qe janë prishur me hekur dhe dimensione te njëjta me te meparshmet; vertifikimin, rishikimin, kalibrimin; vendosjen në vepër te zgarave te ripërpunara dhe çdo punim murature, duke përfshirë përgatitjen dhe lyerjen me boje te zgarave, skelat e sherbimit, skelerine si dhe çdo detyrim dhe punim tjetër per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

8.1 Portë zgarë metalike e brendshme

Furnizim dhe vendosje Portë zgarë metalike te brendshme hekuri, te instaluar si dyer dy kanatshë, te formuara nga hekur te sheshte horizontal me seksion 4 x 1,5 cm, te vendosur ne çdo 40 cm dhe ne drejtim vertikal me diametër 20 mm, te vendosur çdo 16 cm, sipas udhëzimeve ne projekt, furnizuar me panele hekuri, brave sigurie me celesa ne tre kopje, doreze hekuri dhe fashete, te gjithë pjesët e tjera speciale per mbylljen e Portës si dhe aksesore te tjere, skelat e sherbimit, si dhe çdo gjë tjetër per ta konsideruar Portën te perfunduar dhe funksionuese ne menyre perfekte.

8.11 Portë rreshqitese ne rrethim

Furnizim dhe vendosje e Portës se brendshme rreshqitese ne rrethim, e pajisur me një dore te vogël per kalimin e njerëzve, e pajisur plotesisht me rrota dhe rreshqitessa celiku, realizuar sig përfshiruhet në pikën 8.1, por te furnizuar me brave sigurie me hapje automatike, sipas projektit. Ne maje te këtyre kolonave prej hekuri do te fiksohen mbeshtetesit e siperm metalik, sig përfshiruhet ne projekt. Porta do te pajiset me brave sigurie me celesa ne tre kopje, doreze hekuri dhe fashete dhe me te gjithë pjesët e tjera speciale per mbylljen e Portës si dhe aksesore te tjere, skelat e sherbimit, si dhe çdo gjë tjetër per ta konsideruar Portën te perfunduar dhe funksionuese ne menyre perfekte.

8.p Portë e jashtme metalike per hyrjen e kalimtareve

Furnizim dhe vendosje e Portës metalike rreshqitese, me hapje automatike, e instaluar ne hyrjen kryesore, realizuar me një kase kryesore me profil hekuri 50x50.

Kasa e dyte do te behet me diameter 16 mm, te vendosura dhe të salduara sic tregohet ne projekt.

Porta do te pajiset me ganxha hekuri dhe brave sigurie me celesa dhe sistem mbylles elektrik, doreze dhe fashete, pjese speciale per mbylljen e Portës si dhe aksesore te tjere, skelat e sherbimit, si dhe çdo gje tjetër per ta konsiderur Portën te perfunduar dhe funksionuese ne menyre perfekte.

8.q Dritare metalike

Furnizim dhe vendosje dritare metalike, permasat e te cilave do te merren nga ndertuesi, te perbera nga nje nje kase me profil metalik e fiksuar me ganxha metalike ne mur dhe nje panel te thjeshte ose dopio qe hapet ne çfarëdo menyre realizuar nga nje kase metalike te perbërë prej profili metalik dhe xhama, me seksion dhe trashesi ne perputhje me udhezimet ne projekt. Furnizimi perfshin braven e sigurise me celesa ne tre kopje, dorezen alumin dhe fasheten, te gjithë pjesët e tjera speciale dhe aksesore te tjere, skelat e sherbimit, punimet e muraturës si dhe çdo gje tjetër per ta konsiderur Portën te perfunduar dhe funksionuese ne menyre perfekte.

8.r Dritare duralumini

1. Certifikimi :

Cdo grup kryesor dritaresh do te kete Fletën e Garancise se prodhimit. Ne vend te fletes se prodhimit do te pranohen certifikatat e provave te cilat vertetojne se blloqet e dritareve jane sipas kerkesave, duke perfshire dhe proven e mases.

Dokumentat qe do te paraqiten per miratim :

Paraqiten dokumentat e meposhtem:

Te dhenat e prodhimit te dritareve, aksesoreve dhe rrjetave te telit

Mostra e finicionit

Mostra e dritares

Te dhenat e llogaritjeve

Llogaritjet strukturore per perkuljen

Raportet e provave:

Depertimi i ajrit

Depertimi i ujit

Ngarkesa e eres per elementet e terthorte

Te dhenat per venien ne pune dhe mirembajtjen

Te dhenat per montimin e dritareve

2. Garancia e cilesise :

Kerkesat per skicat e uzines:

Skicat do te tregojne prerjet vertikale te dritareve, permasat e plota te seksioneve, trashesine dhe dendesine e metalit, paisjet mberthyese, metoden e propozuar per vendosjen e aksesoreve, permasen dhe hapin

e dorzave, detajet e konstruksionit, menyren e vendosjes se xhamave, detajet e funksionimit te paisjeve metalike, detajet e kanateve, metodat dhe materialet per fashaturat, metoda e vendosjes se rjetave te tellit, metoda dhe materiali per vendosjen e pjeseve te brendeshme, kapakeve, parvazeve, trareve, dorzave, detajet e montimit si dhe pjese te tjera te lidhura me to.

Kerkesat per mostrat

Kerkesat per mostrat e inicicionit si dhe ngjyra e bojës duhet te jene te miratuara.

Kerkesat per mostrat e dritareve:

Paraqitet nje pjese dritareje nga cdo tip i propozuar per perdorim e kompletuar me etiketen, pjesen e xhamte, pjesen metalike, dorzat dhe detajet e tjera. Ne rast se jane kerkuar rjeta te tjera ose fashatura, atehere mostrat e dritareve pershtaten dhe me keto artikuj. Mbas miratimit, cdo moster vendoset ne funksionim, verifikohet qarte dhe rregjistrohesh.

Kerkesat mbi te dhenat e llogaritjeve:

Paraqiten llogaritjet per te vertetuar perputhjen me kerkesat e perkujes. Llogaritjet duhet te miratohen nga nje inxhinier profesionist.

Kerkesat mbi raportet e provave:

Paraqiten raportet e provave per cdo tip dritareje te cilat vertetojne se jane dritaret e testuara dhe qe plotesojne kerkesat.

3. Shperndarja dhe magazinimi :

Shperndahen dritaret ne sheshin e nderimit ne gjendje te pademtuar. Duhet bere kujdes gjate ngarkimit-shkarkimit dhe ngjijte-zbrityes si dhe gjate transportit per ne sheshin e nderimit.

Magazinohen dritaret dhe pjeset perberese jo ne kontakt me token, te izoluar nga agjentet atmosferike me qellim qe te ndalohet shtremberimi, perkujta ose efektet e tjera te cilat mund te demtojne dritaret. Dritaret e demtuara duhet te riparohen dhe behen si te reja ose ne rast te kundert ato nuk duhet te perdoren por duhet te porositen dritare te reja.

4.Mbrojtja :

Mbrohet sipërfaqja e luciduar gjate transportit sipas metodës standarte te fabrikes, pervec rasteve kur dritaret nuk jane lyer pasi perberesit e xhamit mund te ngjisin.

5.Prodhimi i dritareve te aluminit :

Prodhimi i dritareve te aluminit do te behet ne perputhje me:

Kushlet per montimin e xhamave: Montimi i xhamave do te behet me dy shtresa xhami me trashesi jo me te vogla se 4 mm me hapsire dehidratuese midis tyre dhe te ngjitura hermetikisht. Hapsira midis xhamave do te jete 6 mm. Gjate montimit te xhamave lejohet nje minimum 3 mm hapsire midis xhamit dhe pjeseve metalike e cila do te sherbeje per elementet ngjites dhe per zberthim.

Fashaturat: Merren masa qe seksionet e kanateve te hapshem te te gjithë dritareve te arrijne kerkesat e specifikuara per izolimin ndaj kushteve te motit.

Sigurohen fashatura te fabrikuar dhe qe zhvendosen lehtesisht. Perdoren fashatura vinili, i profiluar ose kaucuk sintetik i profiluar - i hapur ose etilen i profiluar. Nuk perdoren fashatura kaucuku sintetik dhe polivinilkloridi ne ato raste kur ato jane te ekspozuara direkt ne diell.

Fiksuesit: Perdoren fiksuesa njelloj me standartin e prodhimit te dritareve dhe aksesoreve te ndryshem. Nuk lejohet perdorimi i vidave vetefiletuese metali te holle ne rast se materialet jane me trashesi jo me te madhe se 2 mm 1/16 inch.

Vrimat e shkarkimit te ujit: Hapen vrima ne pjeset e sipërme te superluceve. Ne rast se dritaret e fiksuara jane te pajisura me superluce, vrimat per shkarkimin e ujit duhet te jene ne maje te dritareve te fiksuara. Merren masa qe vrimat e shkarkimit te jene hapur sipas kerkesave me qellim nxjerrjen e ujit jashte.

Dritaret e kombinuara: Dritaret e perdorura me kombinim (dritaret e kombinuara) do te jene te te njejtë kualitet me llojet e tjera te dritareve dhe do te jene te montuara ne fabrike. Atje ku montimi ne fabrike i dritareve individuale ne grupe me te medha eshte i kufizuar nga rrethanat e transportit, parafabrikimit etj. do te behet montimi i tyre ne vend.

Elementet e terthorte te dritareve: Sigurohemi qe elementet e terthorte midis grupeve te dritareve paralele kane plotesuar kerkesat ne lidhje me ngarkesat.

Provojme kanatet me goditje strukturore termike. Sigurohemi qe kanatet dhe elementet e terthorte si dhe grupet e dritareve jane vendosur ne menyre te tille qe te formojne nje lidhje te qendrueshme persa i perket kushteve te motit.

6.Aksesoret :

Merren masa qe dritaret te pajisen me te gjithë elementet e nevojshem per montim si ato metalike, daret, fiksuesat dhe aksesore te tjere te cilet do te bejne te mundur montimin e dritareve dhe venien e tyre ne funksionim. Se bashku me çdo grup dritarësh duhet te jepen dhe dorezat prej alumini ose prej celiku te galvanizuar.

Elementet metalike:

Karakteristikat per tipin, anen funksionale etj. do te jene sipas standartit te prodhuesit per çdo tip te vecante dritareje. Sigurohemi qe keto elemente jane te pershtatur sipas llogaritjeve dhe kryejne sic duhet funksionin per te cilin perdoren. Pajisen te gjitha kanatet me aksesore mbylles per t'i siguruar nga ambienti i jashtem.

Mberthyesit dhe fiksuesit:

Sigurojme fiksuesa te tipit te rekomanduar nga prodhuesi i dritareve çdo tip specifik te konstruksionit. Mberthyesit dhe fiksuesit duhet te

jene te pershtatshem me dritaren dhe me elementet fqinje. Vendosen tre fiksesha (mentesha) dy ne skaje dhe nje ne mes.

Finicioni:

Veshje anodike (dritare alumini): Sipertaget e ekspozuara te aluminit do te jene te veshura (lyera) ne fabrike me nje veshje anodike dhe me ngjyre sipas kerkeses. Te gjitha dritaret do te kene te njeften ngjyre. Perpara lyerjes pastrohen te gjitha sipertaget. Shtresa e finicionit do te kete nje trashesi 0.01 deri 0.0175 mm.

Paisjet e vecanta:

Per dritaret te cilat kane paisje metalike veptruese si celesa, mbyllesha automatike etj. dhe qe jane te vendosura 1800 mm mbi dyshemë, sigurohem qe te gjitha keto paisje jane te vendosura si duhet per te patur nje funksionim sa me te mire te dritareve.

8.s Dritare PVC

Furnizimi dhe vendosja e dritareve sic pershkruhet ne specifikimet teknike me dimensione te dhëna nga kontraktori, përbëhen nga material PVC profilet e të cilët janë sipas standardeve Europiane ISO EN 9002. Ngjyra e dritares do të jetë sipas kërkesës së investitorit.

Dritaret rreshqitesë të PVC duhet të sigurojnë izolim meane të një gome dhe adaptues në lidhje me komizën. Seleksionimi i hapësirave të ndryshme lejon perdorim xhami tek ose dopio. Boshllëku brenda xhamit dopio duhet të jetë 20-24mm.

Sistemet e dritareve PVC duhet të sigurojnë në mënyrë perfekte izolimin nga ajn dhe uji. Ato duhet të sigurojnë një rezistencë nga uji nën 500Pa (të barazvlefshme me shpejtësinë e erës prej 150km/ore). Testet per këtë duhet të jenë në përputhje me DIN 18055. Koeficienti i kondukтивitetit termal duhet të jetë 2.0W (m2K) e cila konfirmon Standartet Europiane. Në lidhje me izolimin e zërit, dritaret prej PVC duhet të sigurojnë izolim ndaj tingujve den në shkallën 4 (>40dB).

Komiza fikse e dritares (ndarjet) do të ketë një dimension 74-116mm. Ato janë të siguroar me elemente, që shërbejnë per vendosjen dhe ankonmin në strukturat e murit si dhe pjesët e dala që shërbejnë per rreshqitjen e skelletit të dritares. Forma e profilit është tubolare me qelim që të mbledhë gjithë aksesoret e saj. Profili i skelletit të dritares do të jetë me përmasën 25 mm e ala do të mbulohet nga profili kryesor qe do të fiksohet ne mur.

Te dyja komiza fikse ose të lëvizshme janë projektuar dhe janë ndërtuar me fuge ajn që shërben si thyerje termike. Ato duhet të ofrojnë zbatim të Standardeve Europiane të vendosjes së xhamit (Xhami tek 4-6mm, xhami dopio 20-24mm, xhami tresh 24-28 mm), me kullues uji me mbledhës uji, me inklinim 2 grade per të siguroar kullim uji perfekt, mbyllje perfekte nga mbyllesit qëndror, trashësi muri qe arrin EN (t-3.1 mm), izolim per erën dhe shiun ulluk unik i projektuar per të ndihmuar instalimin e materialëve te gomuar, që shërbejnë per këtë qelim. Karakteristikat e ngjitesit kundër agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar nga një testim i certifikuar I bere, nga prodhuesit e komizës së dritares ose nga prodhuesit e profileve.

Panelet e xhamit (4mm të trasha kur xhami është transparent dhe 6 mm të trasha kur janë të forcuara me rret të tjerë). Sipas kërkesës së investitorit, dritaret prej PVC mund të jenë me xham dopio (20-24mm) ose xham tresh (24-28mm).

8.t. Dyer të brendshme prej duralumini:

Dyert e brendshme prej duralumini do të përbehen nga:

Kasa fikse në formë profilesh tubolare prej duralumini me thellësi 61-90 mm, të chat sigurohen me elemente të posaçëm për fiksimin dhe mberthimin në strukturat e mureve. Profilet fikse të kases do të jenë me një mbulesë jo me e vogël 25 mm larg murit.

Kanata lëvizëse në formë profili duralumini me një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi prej 75 mm i rrafshët ose me zgjidhje ornamentale. Profili duhet të jetë me një hapësirë qendrore që nevojitet për futjen e bashkuesve të qosheve (me hapësirë prej 18 mm për vendosjen e xhamit) dhe rrulat për rrëshqitjet e tyre.

Panelet e xhamit të cilat mund të jenë transparente (4 mm trashësia minimale) dhe me rrytë të forcuara (6 mm trashësia minimale). Gjithashtu mund të përdoren edhe mbulesa prej dru të laminuar MTP me trashësi minimale prej 1 cm.

Një brave metalike dhe fre kopje çelësash tip sekret, dorëza dyerësh dhe dorëza shtytëse të derës duhet të vendosen si pjesë përberëse e derës.

Instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini të dhëna në Vizatimet Teknike, dimensionet e të cilave jepen nga Porositeshi, do të bëhen me anë të montimit të profileve të duralumini (komiza ftkse dhe komiza lëvizëse) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe të Iyer, kur të jenë përfunduar suvatimet e shpatullave ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj. Të dyja pjesët (ftkse dhe lëvizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë nxehtësinë dhe të jenë me një profil duralumini, të cilat bashkohen me një tjetër me anë të dy shiritave hidroizolues gome ose me material plastik.

Një kasë solicie duhet të fiksohet me kujdes me anë të vidave të hekurit në mur dhe në brendësi të llaçit të cimentos. Fiksimi duhet të ketë një distancë prej qosheve jo më tepër se 150 mm dhe ndërmjet pjesëve fiksuere jo më tepër se 800 mm. Kasat fikse të dyerve do të bashkohen me kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lryerja. Mbushja e boshllqeve bëhet me material plastik elastik dhe pastaj bëhet patinimi i tyre duke përdorur fino patinimi.

Kanatat e xhamit do të vendosen tek korniza e dyerve dhe do të mberthehen në tre pika ankorimi me mentesha. Gjithashtu do të vendosen edhe bravat dhe dorëzat metalike ose duralumini. Mbushja ndërmjet kases dhe munt të ndërtesës do të bëhet duke përdorur material plastik-elastik pasi të jetë mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndërmjet mbështetjes së kasës të brendshme dhe pjesës së jashtme prej duralumini është e preferueshme të mbahet një tolerancë e instalimit prej 6 mm, duke e konsideruar hapësirën e fiksimit rreth 2 mm.

Dyert e jashtme metalike te blinduara do te instalohen ne perputhje me kerkesat e standartit shteteror per montimin e tyre si me poshte:

nje kase metalike fiksohet ne mur me ane te ganxhave te celikut ose me ane te betonimit ne mur perpara suvatimit. Kasa metalike duhet ti lyhet me boje metalike kundra korrozionit para se te montohet ne objekt. Madhesia e saj eshte ne varësi te trashësisë Se munit ku do te vendoset. Trashësia e lletëve te celikut te kases duhet te jete minimalisht 1,5 mm. Gjërësia e pjeseve anësore te kases duhet te jete minimalisht 10 cm kurse gjërësia e pjeses gendrore eshte ne varësi te gjeresise se munt dhe llojit te derës. Fletet e gelikut te kases duhet te kthehen ose te saldohen sipas Kushteve Teknike te Zbatimit

Kanati i derës Se blinduar fiksohet tek kasa pas suvatimit dhe lyerjes. Kanati do te sigurohet me mentesha dhe ankerat e gëlesit gjate instalimit te pjeseve hapese te derës.

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e kasave ti dyerivi ne objekt duhet ti bihen sipas kirkesave teknike ti supervizorit dhe te projektit.

8.th Kapak baxhe metalike

Furnizim dhe vendosje kapak baxhe metalike te jashtim per daljen ne tarace nga kati i siperm i godines, permasat e te ciles do te merren nga nderuesi, e perberë nga: nje kase me profil metalik e fiksuar me ganxha metalike dhe nje dore te thjeshte me nje kase kryesore te perberë prej profili metalik dhe me llamarine, me seksion dhe trashësi ne perputhje me udhezimet ne projekt, perfshtire braven e sigurise me celesa ne tre kopje, dorezen alumini dhe fasheten, te gjithë pjeset e tjera speciale dhe aksesore te tjere, skelat e sherbimit, punimet e muratures si dhe çdo gje tjeter per ta konsideruar Portën te perfunduar dhe funksionuese ne menyre perfekte.

9. Punime bojatisje

9.a Bojatisje me gelqere dhe bojra plastike, hidromate ose akrilike

Lemim i suvasë se re me pare me leter zmerile nr.40 ose nr.60 dhe me pas stukim me stuko sintetike ne pjeset ku ka nevoje per te patur te gatshme dhe ne menyre perfekte siperfaqet per lyerje.

Me pas pasi pastrohet nga pluhuri i behet astarimi me astare te gatshem me baze akrilike ose plastike sipas tipit te bojës qe do te perdoret ,ose ne raste te vecanta pergatitet nje dore solucion lidhes e formuar me rreshire te holle me 50 % uje dhe e zbatuar me penel ose rulon mbi mure dhe tavane. Ne rastin e lyerjes me gelqere nuk aplikohet

Bojatisje ne dy duar me boje ne nje distance kohe te nevojshme per tharje te dores se pare. Siperfaqja te jete uniforme dhe pa njolla. Ne rastin e lyerjes me gelqere veprohet si me poshte :bojatisje ne tre duar, me qumesht gelqereje dhe ngjyra te ndryshme per mure te brendeshem, te jashtëm dhe tavane dhe me dozature per m²: gelqere e shuar kg 0.55, pluhur ngjyre kg 0.01 si dhe çdo gje te nevojshme per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

9.b Lyerje me boje vaji

Stukim dhe lemim te dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej hekuri me stuko te pershtatshme per pergatitjen e siperfaqeve per lyerjen me boje vaji.

Lyerje e elementeve prej hekuri, me boje te pergatitur me nje dore minio plumbi ose me antiruxho ne forme e vajit sintetik, me dozim per m² kg 0.080.

Lyerje me boje vaji sintetik, per siperfaqe druri, metalike dhe patinime, me dozim per m²: boj vaji kg 0,2 dhe me shume duar per te patur nje mbulim te plote dhe perfekte te siperfaqeve si dhe çdo gje te nevojshme per mbarimin e plote te lyerjes me boje vaji ne menyre perfekte.

9.c Bojatisje me gelqere dhe bojra plastike, hidromate ose akrilike (rikonstruksione)

Gerryerje dhe heqja e bojatisjeve te vjetra me gelqere te bardhe, boje etj.. edhe me shume shtresa mbi mure dhe tavane, duke perfshire skelat sherbimit ose skelerine si edhe spostimin ne ambientin e kantierit.

Stukimin dhe lemimin e suvasë te rashinuar me pare me stuko sintetik per te patur te gatshme dhe ne menyre perfekte siperfaqet per lyerje.

Nje dore solucion lidhes e formuar me rreshire te holle me 50 % uje dhe e zbatuar me penel mbi mure dhe tavane.

Bojatisje me tre duar, me gumesht gelqereje dhe ngjyra te ndryshme per mure te brendshem, te jashtem dhe tavane dhe me dozature per m²: gelqere e shuar kg 0.55, pluhur ngjyre kg 0.01 si dhe gdo gje te nevojshme per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

9.d Lyerje me boje vaji (rikonstruksione)

Gerryja dhe heqja e lyerjeve te vjetera etj. edhe me shume shtrasa mbi dyert dhe dritaret prej druri, mbi patinime ekzistuese si dhe sipertage hekuri : sipertage druri dhe patinature (me solvent ose flake, me dore ose paisje te mekanizuar), sipertage metalike (me solvent, me dore ose paisje te mekanizuar), duke perfshire skelat e sherbimit ose skelerine si dhe spostimin e materialit qe rezulton brenda ambientit te kantierit. Stukim dhe lemim te dritareve prej druri, patinimeve dhe elementeve prej hekuri me stuko te pershtatshme per pergatitjen e sipertageve per lyerjen me boje vaji.

Lyerje e elementeve prej hekuri, me boje te pergatitur me nje dore minio plumbi ose me antiruxho ne forme e vajit sintetik, me dozim per m² kg 0.080.

Lyerje me boje vaji sintetik, per sipertage druri, metalike dhe patinime, me dozim per m²: boj vaji kg 0,2 dhe me shume duar per te patur nje mbulim te plote dhe perfekte te sipertageve si dhe gdo gje te nevojshme per mbarimin e plote te lyerjes me boje vaji ne menyre perfekte.

10. Punime të ndryshme

10.a Shkallë e jashtme

Shtresë dheu, mbushje me krah, ne shtresa te ngjeshura mire dhe me seksione sipas udhezimeve ne projekt, duke perfshire perforcimet e mundshme, kallepet si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene fund Shtresës.

Shtresë zhavori, ne shtresa te ngjeshura mire dhe me seksione sipas udhezimeve ne projekt, duke perfshire perforcimet e mundshme, kallepet si dhe çdo detyrim tjetër per ti dhene fund Shtresës.

Shkallë betoni, me permasa 15x30 cm dhe e realizuar me beton m-200, te hedhur ne shtresa te holla dhe të vibruara mire, me dozim sipas pikes 2.4, duke perfshire kallepet, perforcimet dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

Veshje me granil per Shkallët, me ngjyre sipas udhezimeve ne projekt dhe të D.P., me dozim per m3: çimento 400 kg 13, granil kg 0,002 dhe uje, duke perfshire kallepet, Përforcimin dhe çdo gje tjetër per ti dhene plotesisht fund veshjes ne menyre perfekte.

10.b Veshje e shkallëve me granil

Veshje granili per Shkallët, me ngjyre sipas udhezimeve ne projekt ose te D.L., me dozim per m2: çimento 400 kg 13, granil kg 0,002, dhe uje, duke perfshire kallepet, Përforcimin dhe çdo detyrim tjetër per mbarimin e veshjes ne menyre perfekte.

10.c Sistemim i shkallëve

Sistemim i Shkallëve me heqjen e pjesëve që mungojne ose qe jane prishur, me pastrimin dhe larjen me uje me presion ; realizuar me beton m-200 me dozim per m3 sipas pikes 4.a.4, dhe të njejte me pjesen ekzistuese ne gjendje te mire, duke perfshire kallepet, perforcimet, dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

10.d Fasho (rrip) druri

Fasho(rrip) me dru pishe te stazhonuar ne menyre natyrale ose artificiale, te imprenjuar, me trashesi 2 cm dhe lartësi 10 cm , te vidhosur në lartësine 80 cm mbi tako druri te vendosura me pare ne mur çdo 80 cm, duke perfshire çdo detyrim tjetër per mbarimin e plote te punes ne menyre perfekte.

10.e Fuge delitacioni

Fuge delitacioni horizontale e vendosur sipas udhezimeve ne projekt dhe e formuar nga llamarine xingato ne forme gjeometrike gjithmone sipas

udhezimeve ne projekt ne te cilen, pjesa ne forme V-je me nje thelesi te caktuar mbushet me nje perzierje bitumi dhe rere te imet.
Fuge delitacioni vertikale e formuar ndermjet pareteve te muratures dhe qe mbulohet nga nje suvatim me Lag cimento tip 1:2 me dosature sipas pikes 3.a.5.
Per me siper duke perfshire gdo pune apo kerkese tjeter per ta konsideruar realizimin e fugeve te kryer ne menyre perfekte.

10.f Prage dritaresh me lluster cimentoje te bardhe

Prage lluster cimentoje te bardhe, me pike kullimi uji, te armuar ne menyre te rregullt, te lustruara ne menyre perfekte dhe me trashesi 6,5 cm , gjeresi 40 cm dhe gjatesi sipas udhezimeve ne projekt, te realizuar me beton m-200, sipas pikes 4.a.4, furnizuar dhe vendosur ne vepër me Lag cimentoje m-1:2, sipas pikes 3.a.5, duke perfshire gdo detyrim tjeter dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

10.g Prage dritaresh me lluster cimentoje

Prage lluster cimentoje, me pike kullimi uji, te armuar ne menyre te rregullt, te lenuar ne menyre perfekte dhe me permassa sipas udhezimeve ne projekt, realizuar me beton m-200, sipas pikes 4.a.4 , furnizuar dhe vendosur ne vepër me Lag cimentoje m-1:2, sipas pikes 3.a.5, duke perfshire gdo detyrim tjeter dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

10.h Parmak metalik

Mbi Shkallen e pershkruar sipas pikes 4.b, duhet te vendoset nje parmak me lartesi totale nga plani i shkeljes deri ne pjesen e brendeshme te korimanos 100 cm, i formuar nga:
- kembalec i tipit kuti prej hekuri 3x3 cm, te vendosura ne nje distance prej 220 cm, te salduara mbi detaje metalike te lidhura me betonin;
- dy fasho paralele prej hekuri te sheshte, e ultra me permassa 3x3 cm dhe e sipermyja me permassa 3x0.5 cm te vendosura ndermjet tyre siper kembalecit; - korimano druri, e liksuar ne fashot e siperme, sipas udhezimeve ne projekt.

10.i Skele metalike tubolare e tipit kavalet

Skela metalike tubolare e tipit kavalet, e ndertuar sipas normative teknike ne fuqi , perfshire ngarkimet , shkaktimet , transPortet , mbetjet, vendosjen ne vepër, mberthimin , cmonitimin, për një lartësi deri në 12 m, duke perfshire Perforcimin me pahi, dhe të formuar nga detrasa me trashesi 5 cm , për një rradhe të vetme të skeles dhe nenskeles, parmakun, telat e mbrojtjes dhe gje tjeter te nevojshme per sigurine e punetorit . N.q.s.

eshte e nevojshme rethimin e skelave te jashtme nga ana e rruges, me ane te llamarines se valezuar, te larta jo me pak se 2 m , duke perfshire firot, hapjet ne terren per mbeshtetjen e kembeve dhe fiksimin e tyre, gozhdimin dhe lidhjen e llamarinave ne kembet, ne bordet e poshtme dhe te siperme, per te gjithë kohezgjatjen e skeles në vepër, cmontimin dhe heqjen ne fund te punes , duke perfshire shenjatat e mundshme, tabelat dhe dritat.

10.j Skele metalike tubolare

Skele metalike tubolare, e montuar me tuba te rrumbullaket dhe lidhje, e ndertuar sipas normave teknike ne fuqi, perfshire ngarkimet, shkarkimet, transPortët, mbetjet, vendosjen në vepër, mberthimin, cmontimin etj. për një lartësi deri në 12 m , duke perfshire forcimin me pahi te formuara nga dërrasa me trashesi 5 cm, për një radhe të vetme te skeles dhe nenskeles, parmakun, telat e mbrojtjes dhe çdo gje tjeter te nevojshme per sigurine e punetorit. N.q.s. eshte e nevojshme rethimin e skelave te jashtme nga rruga , me ane te llamarines se valezuar, te larta jo me pak se 2 m, duke perfshire firot, hapjet ne terren per mbeshtetjen e kembeve dhe fiksimin e tyre, gozhdimet dhe lidhjet e llamarinave ne kembet, venien ne bordet e poshtme dhe te siperme , per te gjithë kohezgjatjen e skeles në vepër , cmontimin dhe heqjen ne fund te punes , duke perfshire shenjatat e mundshme tabelat dhe dritat .

10.k Skele derrase

Skele derrase, e montuar me binare dhe dërrasa, e ndertuar sipas normave teknike ne fuqi, perfshire ngarkimet, shkarkimet, transPortët, mbetjet, vendosjen në vepër, mberthimin, cmontimin etj. për një lartësi deri në 12 m , duke perfshire forcimin me pahi te formuara nga dërrasa me trashesi 5 cm, për një radhe të vetme te skeles dhe nenskeles, parmakun, telat e mbrojtjes dhe çdo gje tjeter te nevojshme per sigurine e punetorit. N.q.s. eshte e nevojshme rethimin e skelave te jashtme nga rruga , me ane te llamarines se valezuar, te larta jo me pak se 2 m, duke perfshire firot, hapjet ne terren per mbeshtetjen e kembeve dhe fiksimin e tyre, gozhdimet dhe lidhjet e llamarinave ne kembet, venien ne bordet e poshtme dhe te siperme , per te gjithë kohezgjatjen e skeles në vepër , cmontimin dhe heqjen ne fund te punes , duke perfshire shenjatat e mundshme tabelat dhe dritat .

10.l Transportët

Ngarkim dhe transport me shkarkim, me çfarëdo mjete, te materialit qe rezulton nga Gërmimet, prishjet etj., te çfarëdo natyre dhe lloji, edhe n.q.s. eshte i lagur, per largimin e tyre nga kantieri ne çfarëdo distance dhe niveli, duke perfshire shkarkimin dhe rrafshimin nese eshte i nevojshem.

11. Punime të jashtme

11.a Rrethim me murature dhe hekur

Gërmim me seksion të caktuar për themele deri në thellesinë 50 cm nga rrafshi i tokës, në terren të çfarëdolloj natyre dhe konsistence, të lagur ose rrafshi i tokës, në terren të çfarëdolloj natyre dhe konsistence, të lagur ose të thatë (argjilë edhe n.q.s. është e ngjeshur, rërë, zhavorr, gurë etj.) duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trunçjeve, gurëve dhe pjesëve me volum deri në 0,30 m³, plotësimin e detritimeve në lidhje me ndërtime të nëndheshme si kanalet e ujërave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj., përfundimin e çfarëdolloj marke dhe rezistence, mbushjen e pjesëve të mbetura bosh pas realizimit të themeleve, me materialin e Gërmimit me dorë, duke përfshirë zhvendosjen brenda ambientit të kantonit;

Themele butobeton, me permassa 40x50 cm, në raportë për m³: beton m-100 m³ 0,77 dhe gurë 0,37, dhe me dozim të betonit sipas pikës 4.a.1.

Murature me blloqe çimento 20 cm të gjera, e realizuar me blloqe çimento dhe lag bastard m-15 me dozim për m³: 52 blloqe me vrima nga 20 cm, lag bastard m³ 0,03, çimento 400 kg 5; kopertinë, me pike kullimi uji nga të dy anët, me trashësi 3 cm dhe gjërësi 30 cm, e realizuar me beton m-200 me dozim sipas pikës 4.a.4, duke përfshirë kallëpet dhe përfundimin.

Sprucim mbi paritet e ndërtimeve si me sipër, me lag çimento të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe për përfundimin e sipërfaqe të muraturës.

Suavim i realizuar nga një Shtresë me trashësi 2 cm prej llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e larë m³ 0,005, lag bastard m³ 0,03, çimento 400 kg 7,7, ujë, të aplikuar në baze të udhëzimeve të përgatitura mbi dy paritet e sprucuar me parë, të lënuar me berdat.

Furnizim dhe vendosje në vepër parmaku, të ndërtimeve nga: mbeshjetese me permassa 5x5 cm të realizuara me profile të dyfishta të salduar në mënyrë të rregullt dhe të vendosura në një largësi prej 155 cm, dhe të ankornuara në muraturen poshtë në një thellesi prej 20 cm nga ana e jashtme e kopertinës, dhe lartësi të jashtme 125 cm; fasho katekendore 3x3 cm, i salduar në mënyrë të rregullt mbi shtyllëza në drejtim horizontal 10 cm nga ana e jashtme e kopertinës; figure gjeometrike me lartësi 137 cm, e ndërtimeve me hekur të sheshtë me permassa 3x0,5 cm duke formuar një seri të këndeshash me baze 25 cm të salduar në mënyrë të rregullt me majë të këthyer lart, duke përfshirë formacionin e vrimave në të cilat do të kalojë një shufër hekur me diameter 16 mm e salduar mbi kokat e mbeshjetesëve në drejtim horizontal në kuotën 125 cm nga ana e jashtme e kopertinës, duke përfshirë punimet në muraturë dhe çdo detritim tjetër dhe mjeshteri për të patur një rrethim të përfunduar plotësisht e në mënyrë perfekte.

11.b Rrethim druri

Rrethim me dru pishë, të staxhionuar në mënyrë natyrale ose artificiale, të impregnuar, të përbërë nga: shtyllëza(binare) të skuadruar me dru pishë, me

permasa 10x10 cm, dhe me pjesen qe do te futet nen toke 30 cm te bituminuar, te vendosura ne distance nga njera tjetra me nje interaks prej cm 200 ; fasho me derrase pishe per lidhje, me permasa 10x3 cm, te vendosur horizontalisht dhe të gozhduar ne shtyllezat(binaret) e skuadruar; fasho vertikale me derrase pishe, me permasa 10x2 cm dhe të gozhduar ne menyre te rregullt mbi fashot horizontale, duke perfshire punimet e muraturës dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e rrethimit ne menyre perfekte.

Kangjelle me dy kanate, me dru pishe te stazhonuar ne menyre artificiale dhe natyrale, te imprenjuar, me forme dhe permasa te njejta me parmakun e pershkruar me siper, i nderfutur ndermjet dy shtyllezave(binareve) te skuadruar, te vendosura ne distance nga njera tjetra me interaks cm 310, me forma dhe permasa sipas udhezimeve ne projekt, te kompletuar me mentesha, shtylleza, pjese speciale per hapjen, duke perfshire punimet e muraturës si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per te realizuar plotesisht kangjellen ne menyre perfekte.

11.c Kangjella

Gërmim me seksion te caktuar per themele te permasave 50x50x50 cm nga toka, ne terren te çfarëdolloj natyre dhe konsistence.

Themele betoni m-150 me permasa 50x50x50 cm, me dozim te betonit sipas pikes 2.2.

Furnizim dhe vendosje në vepër te kangjelles, me dy kanate, te ndertuar nga:

- 2 kolona hekuri me permasa 10x10 cm te formuara nga profile [10x5cm, kolona te cilat ne maje mbulohen duke salduar dy pllaka metalike 10x10cm, me lartësi 175 cm nga toka, te vendosura ndermjet tyre ne nje largesi prej 394 cm dhe të ankoruara për një lartësi 30 cm ne themelet e ndertuara me pare;

- 2 kanate, nga te cilat njera e formuar nga: mbeshtetese me permasa 5x5 cm te vendosur në vepër ne nje largesi prej 185 cm, te furnizuar me mentesha dhe pjese te poshtme speciale per hapjen e kanatit te kangjelles dhe dy korniza nga te cilat: njera e poshtme me lartësi 52 cm, e ndertuar me dy profile katror secili prej 3x3 cm, dhe hekur te sheshte me permasa 3x0,5 cm duke formuar nje seri trekendeshash me baze 15 cm dhe me maje te kthyer lart te salduar, dhe korniza tjetër e siperme prej 112 cm, e perberë nga nje figure gjeometrike me lartësi 137 cm, e ndertuar me hekur te sheshte me permasa 3x0,5 cm duke formuar nje seri trekendeshash me baze 15 cm dhe me maje te kthyer lart, duke perfshire formacionin e vrimave ne te cilat do te kaloje nje shufer hekuri me diameter 16 mm te salduar siper mbeshteteses ne drejtimin horizontal ne kuoten 175 cm nga toka;

- perfshire piasrat, menteshat, bravat dhe çdo paisje tjetër prej hekuri qe duhet per fiksim, punimet e muraturës si dhe çdo gje tjetër te nevojshme per ti dhene plotesisht fund kangjelles ne menyre perfekte.

1.1.d Sistemi i rrethimit ekzistues

Sistemi i rrethimit ekzistues per pjeset e prishura ose qe mungojne, qdo gje me qellim per te patur nje rrethim uniform dhe te njejte me ate ekzistues qe eshte ne gjendje te mire, duke perfshire nese eshte e nevojshme Germimet, themelet, muraturat, kopertinat, suvatimet, parmaket, kangjellat si dhe qdo detyrim tjeter dhe mjeshteri per mbarimin e rrethimit ne menyre perfekte.

1.1.e Rruge

Zbankim dheu per pastrimin e trualtit te siperm, i kryer ne çfarëdo menyre, duke perfshire prerjen dhe largimin e pemëve, shkurreve, cunqëve, rrenjëve dhe heqjen e shkembjive ne sipërfaqe, sic tregohet ne Planin e Përgjithshem Ekzekutim, ne çfarëdo menyre, i Germimit per realizimin e nje themelet per bordurat e rruqëve dhe per kanalet anesore te kullimit 50x50 cm ne te dy anet e rruqës, duke perfshire realizimin e pjerrtesive dhe tubacioneve me tuba betoni me diameter 40 cm nen rruqë, per kullimin e ujrave aty ku eshte e nevojshme.

Ngjeshje me kujdes e sipërfaqes se Shtresës se Shtresës se Ngjeshje me gure lumi dhe të Shtresës se dylete perfundimtare 10 cm me te gjithe perberësit qe duhen per rruqët, te dyja te ngjeshura mire me rul. Rruqa perfundimtare do te profilohet me kujdes per kullimet anesore te ujrave, sic përshkruhet ne projekt. Vendosje e bordurave parafabrikat ne secilen ane te rruqës, te vendosura mbi nje baze betoni M-150 te derdhur ne shtresa te vibruara mire, me dozim per m3 sic tregohet ne artikullin e mesiperem 4.a.4, duke lene ne qdo 5 m, nje hapesire te hapur prej 20 cm per kullimin e ujrave, duke perfshire te gjitha detyrimet e nevojshme per perfundimin e punes ne menyre perfekte.

1.1.g Rrethim sigurimi me tela me gjemba

1.1.g.1Rrethim i dyfishte me rjet te gjemba, te mbeshetur ne kolona me lartësi 3,5 m, te vendosura qdo 3 m dhe te instaluara ne largësi 5 m dhe identik me rrethimin ekzistues. Kolonat e reja parafabrikat do te mbesheten ne themele plintus betoni, me permasa sic tregohet ne projekt. Zona ndermjet dy rrethimeve te sigurimit do te shtrohet me nje Shtresë rëre, me trashësi 5 cm. Lampat e ndricimit do te vendosen ne maje te kolonave te betonit, sic tregohet ne projekt.

1.1.g.2Rrethim sigurimi si me sipër, por i thjeshte.

11h Pergole druri

Pergole me shtylla druri, te imprenjuara me pare. Shtyllat prej druri 15x15 cm, do te mbeshteten ne plintusa themeli beton pasi te trajtohen ne pjesen fundore me nje dore bitum.

Trarët prej druri 20x5, te gozhduar me kujdes siper shtyllave dhe të lidhur me murin nepermjet pllakave prej hekuri, dhe të gjitha punimet metalike te nevojshme per plotesimin ne menyre perfekte te punimeve te pershkruara ne projekt.

Pas perfundimit te plote te punimeve te gjitha strukturat e drurit do te imprenjohen.

12. Punime elektrike

Impianti elektrik duhet te zbatohet sipas :

- permasave, markes, karakteristikave dhe cilesise se materialit te treguar ne projektet e hartuara;
- udhezimeve te D.R. gjate kryerjes se puneve ;
- rispektimit te ligjeve ne fuqi ;

Materialet dhe aparatet qe duhet të përdoren ne ndertimin e impiantit duhet te kene te gjitha cilesite e fortesise, kohezgjatjes, izolimit dhe të funksionimit te mire; dhe duhet gjithashtu te jene te tilla qe ti rezistojne veprimeve mekanike, gerryese, termike dhe lageshtires per ato qe duhet te jene ne kontakt me te gjate punes. Gjithashtu, jane nen pergjegjesine e sipermarresit montimet dhe cmontimet përkatëse te pjesëve te instalimit per realizimin e provave dhe të verifikimeve.

Te gjitha aparatet, kuadrot, centralet e inkasuar, çelësat, butonat, prizat etj., duhet te vendosen në vepër nepermjet kutive te instaluara me Llaç çimentoje m-1:2, me dozim per m2: çimento 400 kg 527, rërë e lare m3 0.89 dhe uje, duke u kujdesur vecanerisht qe instalimi i kutive te mesiperme te behet rrafsh me murin ne lidhje me siperfaqet e suvatuara dhe të veshura, ne menyre qe te mos verifikohen dalje apo futje te teperta te ketyre kutive.

Tubi fleksibel duhet te jete i nderfutur ne kutite qe permbajne komandat ose prizat, qe ne asnje menyre te mos demtoje kavot qe hyjne ne kuti.

Çelësat, butonat, prizat e spinave duhet te vendosen në lartësine cm 125 nga dyshemeja,

Eshte absolutisht i ndaluar perdorimi i Llaçit me allci ose i lendeve te tjera te ngjashme per vendosjen në vepër te kutive, mbylljen e kanaleve te hapura dhe të çdo punimi tjeter ne murature te nevojshem per impiantin.

Impianti, sipas udhezimeve ne projekt, do te jete i perbërë kryesisht nga:

- tub termoplastik elastik me diameter mm 16, 20, 32 etj., vetshuhes, i vendosur në vepër brenda kanaleve te parapergatitur, duke perfshire veprat muraturës, skelat e sherbimit si dhe çdo detyrim e paisje tjeter;
- kuti shperndarje per instalim, ne material plastik izolues vetshuhes, me kapak bakeliti me vida prej materiali plastik izolues, me diameter mm 85, dhe permasa mm 196x152x70, 118x96x50, vetshuhes, vendosur në vepër

perftshire prerjen, fiksimin, sisteminin e muratures rreth saj, skelat e sherbimit dhe qdo detyrim e paisje tjeter;

- percjelles njeopolare prej bakri ne korde elastike, i izoluar me material termoplastik, me seksion mm 1,5, 2,5, 10 etj., Shkallë izolimi 3, dhe i futur ne tubat fleksibel termoplastik duke perftshire qdo paisje, lidhezat, kordat e terheqjes, skelat e sherbimit dhe qdo gjë tjeter te nevojshme;

- percjelles katerpolare prej bakri ne korde elastike, i izoluar me material termoplastik, me seksion mm2, 4x4, 4x16 etj., duke perftshire qdo paisje, lidhezat, kordat e terheqjes, skelat e sherbimit dhe qdo gjë tjeter te nevojshme;

- prize dypolare me tre module 16A, ne kuti te pararendosura, në vepër funksionuese;

- ciles njeopolar me tre module 10A, ne kuti te pararendosura, në vepër funksionuese;

- zile metalike v.220 ose 150, në vepër funksionuese;

- kontaktor me rryme alternative, per komanden e qarqeve me fuqi 380/220 V,3x50A, e vendosur në vepër ne plan te sheshte ose ne udhezues te normalizuar, duke perftshire paisjet e fiksimit sipas tipit te pershtatshem per manovren;

- kasete me parete kallaji, me hyrje ne linjen e jashtme, me mure te lenuar dhe kapak me baze te shkrishme dhe me tre siguresa te shkrishme 63A;

- centralin e inkasuar, me 8 module, me derrez dhe i futur ne murature, dhe qe permban :

a) 2 automatike magnetotermik njeopolar me 16A,

b) 1 automatik magnetotermik njeopolar me 20A,

c) 1 morseteri per nullin,

d) 1 morseteri per impiantin e tokezimit.

- centralin me parete me modul 54, me derrez plastike transparente, qe permban:

a) 2 automatike katerpolare diferenciale me 63/03A,

b) 12 automatike magnetotermike njepolare me 16A,

c) 5 automatike magnetotermike njepolare me 20 A,

d) 1 automatik magnetotermik njeopolar dhe diferenciale katerpolare me 25/0,03A,

e) 2 morseteri per nullin,

f) 1 morseteri per impiantin e tokezimit.

- platoniere tavani, i formuar nga: kontejner(kase) termoplastik, tip i mbyllur kunder pluhurit, me ngjyre te hapur; ekran ne material akrilik me rendiment te ngritur ndricimi; portollampe dhe nje llampe fluoeshente 1x36 w ;

- platoniere tavani, i formuar nga: kontejner(kase) termoplastik, tip i mbyllur kunder pluhurit, me ngjyre te hapur; ekran ne material akrilik me rendiment te ngritur ndricimi; dy portollampa dhe llampa fluoeshente 2x36 w , me difuzor prizmatik

- platoniere i formuar nga: kontejner(kase) termoplastik, tip i mbyllur kunder pluhurit, me ngjyre te hapur; ekran ne material akrilik me

rendiment te ngritur ndricimi; nje portollampe dhe nje llampe fluoreshente 1x40 w ;

- pllaka me material plastik, me trashesi jo me te vogel se mm 1,6 , me ngjyre te hapur, qe te vidhosen me vida metalike ne mbeshtetese, e cila duhet te vendoset ne toke nepermjet lidhjes me percjellesin e mbrojtjes. Pllaka duhet te mbiavancoje me te pakten mm 2 mbi secilen ane te fillit te jashtem te kutise dhe duhet te aplikohet vetem pas perfundimit te puneve.

Impianti elektrik me te gjitha pjeset e tij duhet te vendoset rregullisht ne tokezim, konform rregullave te entit shperndarës. Tokezimi duhet te furnizohet direkt nga enti shperndarës i lidhur me rrjetin perkates ose ne mungese te tij ne menyren e pershkruar me poshte :

Impianti i tokezimit duhet te lidhet nga jashte , me ane te nje korde te zhveshur te vene ne terren ne nje thelesi prej cm 50, prej bakri, me fill tresh te paperkulshem, me permasat e duhura, me nje maje bakri me diameter mm 20, e ngulur ne terren dhe duke arritur me kulmin nje thelesi prej m 2, e kompletuar me nje rrore plumbi, dhe majen e nguljes komplet prej bakri. Sipas sigurise se tokes se shprehur $RT \leq 10 \Omega$, mund te jene te nevojshme nje ose disa maja te lidhura ndermjet tyre me nje korde te zhveshur prej bakri, ne fill tresh te paperkulshem.

Maja duhet te futet ne nje pus kontrolli (ndertuar me tulla të plota dhe Llaç bastard m-25), me permasa cm 30x30x30, me nje kapak prej betoni te armuar.

SHENIME PER RRJETIN ELEKTRIK

Instalimet elektrike te fuqise dhe sinjalizimit qe kalojne ne dysheme behen me tub te rende, kurse ato qe kalojne ne mure dhe tavane jane te serise se lehte. Tubat e dyshemese jane vendosur nen shtresat e dyshemese dhe ne mure brenda suvase dhe behen para se muret te suvatohen. Tubat duhet te jene te gjitha te pa djegeshme

Projekti parashikon mbrojtjen diferenciale me rele diferenciale 0.03A $Rt < 4$ dhe mbrojtjen nga LSH me automat termoelektromagnetik.01.

Linjat e furnizimit jane me tre percjelles (kafe = faze, blu = nul, e verdhe = tokezim).

Karakteristikat e automateve duhet te zbatohen rigorozisht sipas klasit A. B. C. D. (karakteristika termike e momentit te inercise) per te garantuar selektivitet .

Percjellesit qe do te perdoren do te jene fleksibel antifiam.

Instalimi i elementeve do te behet si me poshte:

- Lartesia e kuadrit do te jete 170cm nga dyshemeja.
- Lartesia e çelsave do te jete 110 cm nga dyshemeja.
- Lartesia e kutive shperndarese 25 cm nga dyshemeja.
- Lartesia e prizave do te jete 80cm nga dyshemeja.

Kuadrot e kateve do te jene 24 module sic jane paraqitur ne fletet perkatese per ndricimin dhe fuqine.

Linat e furnizimit nga kuadri i cdo kati do te shkojne direkt ne kutite shperndarese te cdo dhome dhe do te jene me faze te vecante per fuqinedhe ndricimin.

Seksioni i fuqise (ngjyre kafe) per cdo faze do te jete 4 mm², ndersa seksioni i fazes se ndricimit dote jete 2.5 mm² (ngjyrekate). Percjellesi i nullo qe shkon ne cdo (k. sh.) ka ngjyre blu dhe seksionin 4 mm², ndersa nuli i ndricimit 2.5 mm².

Furnizimi i kuadrove te cdo kati do te behet me dy kollona te vecanta per fuqine dhe per ndricimin.

Furnizimi i skemes se fuqise (kollona) do te behet me percjelles 10 mm² (3F + N + T) dhe vjen direkt nga kasete gendrore.

Furnizimi i kateve si per fuqine dhe per ndricimin do te jete i vecante dhe keto linja vijne pa nderprerje nga kasete gendrore ku behet ndarja e vecante me automat 3 fazore, 4 polar, 80 Amper (ABB) dhe 32 Amper 4 polar (ABB) per ndricimin.

Cdo kuader kati do te kete mbrojte diferenciale si per ndricimin dhe per fuqine dhe 3 llampa sinjalizimi per cdo faze.

Furnizimi kryesor i objektit do te behet me kabele 3 x 25 + 1 x 16 mm², nga kabina me e afert.

Vlera e rezistences se tokezimit pas matjes duhet te rezultoje, me e vogel se 4Ω, ne te kundert te shtohet numri i elektrodave te tokezimit sic paraqitet ne skeme ne fleten perkatese.

RRJETI INFORMATIK DHE TELEFONIK

Instalimi i rjetit do te behet nen dyshe me tuba plastik te rende duke ruajtur nje distance 10 cm nga rjeti elektrik i fuqise ose me nje nderprerje perpendikulare midis tyre.

Instalimi i rjetit do te behet me kabele FTP – CAT 5 i cili do te vendoset pa asnje keputje nga konektori (priza RJ – 45) deri tek dhoma e serverit ku ne dalje te kutise PT 9 do te lihet gjatesia 3 m per tu lidhur me pas me habin i cili do te vendoset ne dhomen e serverit.

Lidhja e kabllit ne prizen RJ 45 do te behet sipas kodit te meposhtem:

- ngjyre e gjelber
- ngjyre e gjelber me vize
- ngjyre blu
- ngjyre portokalli
- ngjyre portokalli me vize
- ngjyre blu me vize
- ngjyre kafe me vize
- ngjyre kafe

Nuk duhet te behet nderrimi i ngjyrave si ne prizen fundore dhe ne perfundimin e kabllit ne porten e habit.

Prizat e ushqimit te kompjuterave do te jene me ngjyre te kuqe.
Rrjeti telefonik do te jete me central telefonik me 5 hyrje dhe 20 dalje,
qe do te thote 5 numra te jashtem dhe 20 numra te brendshem.
Te gjitha linjat telefonike do te instalohen nen dysHEME me tuba
plastik te rende dhe perfundojne ne kutine shperndarese PT-5 qe
lidhet direkt me daljet e centralit.

Duke perfshire çdo veper muratuare, skelat e sherbimit, paisjet, pjeset
speciale, detyrimet dhe mjeshterite, si dhe çdo gje tjeter te nevojshme per
funksionimin dhe mbarimin e impiantit ne menyre perfekte.

13 PUNIME HIDRAULIKE

13.a Impianti i furnizimit me uje dhe kanalizimet

Impianti hidraulik dhe kanalizimet duhet te ndertohet sipas :

- permasave, markes, karakteristikave dhe cilesise se materialit te treguar ne projektet e hartuara;
- udhezimeve te D.P. gjate kryerjes se puneve ;
- rispektimit te ligjeve ne fuqi ;

Materialet dhe aparatet qe jane per tu perdorur ne ndertimin e impiantit duhet te jene te gjitha cilesite e fortessise, kohezgjatjes, izolimit dhe te funksionimit te mire; dhe duhet gjithashtu te jene te tilla qe ti rezistojne vepriemeve mekanike, geryese, termike dhe lageshtires per ato qe duhet te jene ne kontakt me te gjate punes. Gjithashtu, jane nen pergjegjesine e sipermarresit montimet dhe cmontimet perkatese te pjesëve te instalimit per realizimin e provave dhe te verifikimeve.

Tubacionet qe futen nen toke, duhet te vendosen nga plani i tokes ose dyshemjeja ne nje thellesi:

- per impiantin e furnizimit me uje hidraulik ne 100 cm;
- per impiantin e kanalizimit te ujrave te zeza sipas pjerresise se terrenit, por minimumi ne cm 100.

Tubat duhet te vendosen ne vepër pas Germimit te dheut, mbi rërë në lartësi cm 7. Mbushja e Germimit duhet te behet pa levizur sadopak tubat e vendosur në vepër duke ngjeshur rreth tyre dheun qe ka rezultuar nga Germimi.

Tubacionet e mbyllur ne murature ose te mbeshiture ne Soletë duhet te mbrohen nepermjet veshjeve te pershtatshme dhe të fiksohen ne menyre perfekte.

Te gjitha lidhjet, per tubacionet e brendshme, te jashtme dhe natyrrave te ndryshme duhet te kryhen ne menyre te mos rrhedhin si gjate dhe nga perdorimi ashtu dhe nga ndryshimet e temperatures ose nga shkage te tjera. Per ankorimin e mbeshitese, ganxhave, mbertyeseve, takove, etj., per lidhjet ne mur e per mbeshitjen e paisjeve sanitare duhet te perdoret Lag gimentoje m-1:2 , sipas pikes 3.a.5.

Eshte absolutisht e ndaluar perdorimi i Lagit me allci ose te lendeve te tjera te tilla per vendosjen ne vepër te stafave etc., mbylljen e kanaleve dhe të çdo punimi fjeter murature qe eshte i nevojshem per impiantin.

Në pikën e takimit te tubit te ujit me ate te rrjetit te kanaleve te zeza, eshte absolutisht e nevojshme qe tubi i ujit te jete i futur ne nje kemishe hekuri te bitumuar me d.100 mm per nje gjatësi prej m 3 dhe i mbuluar me beton ne te dy ekstremet.

Ne vendosjen ne vepër te aparatrave higjeno-sanitare, te rubinetave, pervec te gjitha Punime të muratures, pa perjashtim, eshte parashikuar edhe furnizimi me materiale konsumi per ti bërë paisjet e montuara sa me efektive dhe funksionuese ne çdo pjese te tyre.

Tubacioni i ujit, sipër atij te kanaleve te zeza, duhet te jete i distancuar sipas rregullave teknike.

13.b Impianti hidraulik

Skema e impiantit hidraulik, perfshin tubacionet e ushqimit te paisjeve te ndryshme dhe per shkarkimet, me permasa dhe të mbrojtura ne menyre te rregullt, sipas udhezimeve ne projekt, duke perfshire te gjitha pjeset speciale, veshja me material te trashe, edhe kolonen mbajtese si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

Tubi prej PVC dhe gres, me numer te pershtatshem lidheses, duke perfshire punimet e muraturës, skelat e sherbimit, çdo gje sipas udhezimeve ne projekt si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per mbarimin e punes ne menyre perfekte.

WC prej porcelani, me kasete porcelani, alla frenga e cilesise se pare, furnizuar dhe vendosur në vepër duke perfshire sifonin etj., punimet e muraturës dhe çdo detyrim tjetër per funksionimin e aparatiti ne menyre perfekte.

Lavaman betoni ne murature, me permasa dhe forme sipas udhezimeve te D.L., formuar nga:

- 2 parapete te realizuar me tulla të plota dhe Llaç bastard me dozim per m³ : tulla të plota nr.434, Llaç m³ 0,17, çimento kg 26 ;
- Soletë te armatuar dobet, realizuar me beton m-200 me dozim sipas pikes 4.a.4, duke perfshire kallepet, perforcimet, puntelime etj. ;
- suvatim i siperfaqeve horizontale dhe vertikale, realizuar me Llaç bastard M-25;

- veshje e siperfaqeve horizontale ose vertikale me maiolika te bardha te cilesise se pare, te vendosura në vepër me Llaç me dozim ne m³ : rërë e lare m³ 0,005, çimento 400 kg 4, stukimin me çimento te bardhe, pastrimin e plote etj.;

- furnizim dhe vendosje në vepër te grupit te lavamanit me tape me zinxhir, sifonit, tubave etj.;

duke perfshire çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri per funksionimin e lavamanit ne menyre perfekte.

Depozite rezerve uji me permasa dhe forme sipas udhezimeve ne projekt si dhe mbushje te plote, e kompletuar me lidhjet dhe tubat e hyrjes, tubat e thithjes, shkarkimit, saracineskat, rubinetin, galexhantit si dhe çdo gje tjetër te nevojshme per mbarimin e punes dhe funksionimin ne menyre perfekte.

13.c Impianti i kanalizimeve

Impiant i kanaleve te ujerave te zeza i perberë nga :

Puseta ispektimi per mbledhjen e ujerave, sipas udhezimeve ne projekt, te realizuara sipas rradhes:

- Gërmim me seksion te caktuar ne terren te çfarëdolloj natyre dhe konsistence duke perfshire spostimin e mbeturinave brenda ambientit te kantierit ;
- Shtresë zhavorr lumi ;
- Shtresë beton m-100 ,

- murature me tulla të plota me dozim të ndryshueshem sipas permasave të pusetes ;

- suvatim nga brenda të pusetes me lagjimento ;

- kapak gize ;

duke perfshire çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri për mbarimin dhe funksionimin e pusetes.

Tuba betoni me diameter 200 mm, të furnizuar dhe vendosur në vepër në menyre të rregullt, sipas udhezimeve në projekt, duke perfshire stukimin, lidhjen si dhe çdo detyrim tjetër dhe mjeshteri për mbarimin plotesisht të punes.

Realizimin e gropes septike dhe pusetes se shuarjes.

Duke perfshire çdo punim në murature, skelat e sherbimit, paisjet, pjeset speciale, detyrimet, mjeshterite si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin dhe funksionimin e impiantit në menyre perfekte.

13.d Cisterna

Cisterne për ruajtjen e ujit, e ndertuar sipas udhezimeve në projekt dhe e formuar nga :

- Gërmim në seksion të caktuar ;

- mbeshetje betoni, me lartësi 20 cm, m-100 me dozim sipas pikës 4.a.1, e veshur me një shtresë lagjimento m-1:2, me dozim sipas pikës 3.a.5, dhe minimale 2 cm.

- murature vertikale me tulla të plota me gjatësi 25 cm dhe lartësi të ndryshueshme, me dozim për m3 : tulla të plota nr.410, rërë e lare m3 0,25, gjimento 300 kg 65 dhe uje, të suvatuar në muret e brendshme me lagjimento m-1:2, sipas pikës 3.a.5 dhe me shtesa materiali kundër tkurjes së betonit dhe idrofug, me trashësi minimale 2 cm.

- Soletë beton/arme, e armuar në menyre të rregullt, furnizuar dhe vendosur në vepër, duke perfshire një hapje 80x80 cm e cila mbyllet me një kapak prej betoni m-200 me dozim sipas pikës 4.a.4, e suvatuar nga brenda me lagjimento m-1:2 me dozim sipas pikës 3.a.5, dhe me shtesa materiali kundër tkurjes së betonit dhe idrofug, me trashësi minimale 2 cm;

duke perfshire çdo detyrim dhe mjeshteri për mbarimin e punes në menyre perfekte.

- pompe elektrike për terheqjen dhe dergimin e ujit në destinacionin e kerkuar, nepermjet një linje të jashtëme e cila është e perbere sipas elementeve të treguar në vizatimet e projektit për linjat e jashtëme të furnizimit me uje

Pergatiti: "ERALD-G" SHPK

Ing. Gezim ISLAMI



